

5928短纤滤布 维纶 单丝滤布

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 5928短纤滤布 维纶 单丝滤布 |
| 公司名称 | 四川广龙滤业有限责任公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 材质:维纶 滤布类型:单丝滤布 工艺:单层织 |
| 公司地址 | 成都市郫县犀浦镇双林村一社 |
| 联系电话 | 86 028 82350555 13982073240 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------------|--------|--------------|
| 材质 | 维纶 | 滤布类型 | 单丝滤布 |
| 工艺 | 单层织 | 类型 | 无 |
| 适用对象 | 其他 | 用途 | 其他 |
| 性能 | 耐酸 | 品牌 | 广龙滤业 |
| 规格 | 短纤滤布 | 编织方式 | 其他 |
| 单位重量 | 550 (g/m ²) | 经向密度 | 100 (根/10cm) |
| 纬向密度 | 64 (根/10cm) | 织物厚度 | 1.56 (mm) |
| 透气量 | 43.7 (L/m ² ·s) | 是否含有滤料 | 是 |
| 适用范围 | 其他 | | |

维纶纤维系列

维纶纤维的化学名称叫聚乙烯醇，它的强力比涤纶要低，强度仅为 5.32-5.72cndtex，断裂伸长 12-25%，弹性差，织物保形性差，耐磨性较好，耐用性较纯棉的 1-2 倍，但有一个最大优点就是能经受强碱的作用，并且吸湿性好，容易与橡胶结合在一起，橡胶行业中配用的好材料，它的缺点是耐温较低，温度达 100 度就有收缩，不耐酸性。

用途:用于碱性较强的厂家和橡胶行业

产品型号 :295-1a 295-102 295-104 295-1

| 名 | 项目 | 伸长% | 断裂强力n/ 5*20cm | 密度/10 | 厚度mm | 重量g/m 2 | 透气10-3 m3/m2.s | 织物组 织 | 主要特性及用 |
|--------|----|------|------------------|-------|------|------------|-------------------|----------|------------------|
| 295-1a | 经向 | 32.8 | 4302.2 | 100.0 | 1.56 | 555.8 | 43.7 | 平纹 | 耐强碱强酸、耐磨性好，主要用丁陶 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|------|--------|-------|------|-------|-------|----|--------------------------|
| | 纬向 | 12.7 | 2138.4 | 64.6 | | | | | 瓷厂，制药厂，食品，冶金等行业，更适合于橡胶行业 |
| 295-102 | 经向 | 12.1 | 1980 | 195.6 | 0.77 | 331.3 | 27 | 平纹 | |
| | 纬向 | 22.2 | 1667 | 136 | | | | | |
| 295-104 | 经向 | 36.6 | 1591 | 232.4 | 0.58 | 246.9 | 40.5 | 平纹 | |
| | 纬向 | 20.3 | 1141 | 164 | | | | | |
| 295-1 | 经向 | 41.3 | 2519 | 160.0 | 0.90 | 502.9 | <20.7 | 平纹 | |
| | 纬向 | 22.2 | 2224 | 108.0 | | | | | |