

郑州华邦JS聚合物防水材料厂直销

产品名称	郑州华邦JS聚合物防水材料厂直销
公司名称	郑州华为防水材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:华邦防水 型号:JS 规格:25kg
公司地址	郑州市二七区航海路与郑密路交叉口向西50米路南
联系电话	18530987818 13700885852

产品详情

一 产品简介 本产品精选高性能聚合物水性分散体和特制硅沙水泥粉料及其它添加剂组成，经科学配方加工制成的双组份水性防水涂料。

二 主要技术性能 产品根据性能和使用部位不同分为 型和 、 iii型三种型号。 型产品突出丙烯酸酯聚合物乳液为主的性能，形成的涂膜延伸率高（200%以上），耐候性好。主要用于非长期浸水环境下； 、 iii型产品突出高铝高铁水泥为主的性能，形成的涂膜强度高（1.8mpa以上）、耐水性好，主要用于长期浸水环境下的防水工程。主要物理力学性能要求见表：

(执行标准：gb/t23445-2009)

三 产品特点 1 水性涂料，无毒无害，无污染，属环保型涂料。 2 涂膜具有较高抗拉强度，耐水、耐候性好。 3 可在潮湿基层上施工并粘结牢固。 4 冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，可缩短工期。 四 适用范围 1 适用于屋面、卫浴间及外墙的防水、防渗和防潮工程。 2 亦可用于地下工程以及隧道、车库等涂膜防水。 3 路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。

五 构造要点 1 基层—所有阴阳角以及管道根部等两面交接处，均应做成圆弧形，阴角于直径宜大于10mm。 2 防水层—可单独涂膜防水构造，也可根据工程实际情况或设计要求增铺胎体增强材料，屋面工程多道设防的每一道涂膜厚度不应小于1.5mm，一道设防时厚度不应小于2mm，地下工程不小于2mm。卫浴间不小于1.5mm。 六 施工要点 1 基层—处理基层表面应平整、坚实、无尖锐角、浮尘和明水，并按设计要求做好防水节点处理，油污须清除干净，低凹破损处修平。 2 配料—按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比，水的添加量可适当调节，以调整涂料粘稠度，满足立面和平面不同部位的施工要求。 3 涂料的配合方法：先将液料倒入搅拌桶中，边搅拌边慢慢加入粉料，彻底搅拌均匀后，呈浆状无团块方可使用。 4 细部附加防水层—按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷js复合防水涂料，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。 5 大面防水层施工—防水涂膜应多遍涂布，宜至少四遍完成，每遍涂布时间一般间隔8

h, 冬季宜延长, 每遍涂膜厚度以0.4-0.5mm为宜, 涂料用量约0.8kg/m², 立面施工以不加水或少加水为宜, 以免涂料流淌, 致使立面厚度不易达到设计厚度, 同时导致阴阳角堆积料过厚, 产生裂纹, 加铺胎体增强材料时, 胎体应铺平, 无皱折, 搭接不小于100mm, 施工时先涂一遍涂料, 铺好后上面再刷一遍涂料。6 涂膜防水层完成经验收合格后, 应按设计要求进行保护隔离层施工。 七 施工注意事项

- 1 本产品施工时气温须高于5℃, 阴雨天气或基层有明水时不宜施工。 2
- 防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工, 完全干燥时间约为2天, 潮湿环境应适当延长。
- 3 厕浴间立面阴阳角不做成圆弧形的部位, 在气温较低和空气干燥的地区, 宜选用 Ⅱ型产品。