

无卤真空电镀PP底水

产品名称	无卤真空电镀PP底水
公司名称	东莞市源雅化工材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:源雅 型号:PP底水
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-85781322 13809826296

产品详情

产品用途：

专业性PP底材上喷UV光油的底水，加强PP底材对UV光油的附着力的特殊性助剂。PP真空电镀打底液产品主要用于家用电器，高级小商品，IT产品塑胶工件等方面。为了使其制品在外观上达到高光或亚光一级的水平，需要进行表面喷涂UV光油或亚光油。而PP塑料的表面张力差，极性低，附着力极差。需要进行特殊性处理。如：火焰法，电晕，腐蚀等方法。但以上的方法都是复杂繁琐，为了减少工序，人们常常取用PP真空电镀打底液喷于PP素材上，然后再喷刷油漆这一种有效的方法，而且方便，经济，省时，省心。同时可增进涂料的耐水性，耐热性及耐汽油性。

物理性质：

- 1、化学组成：特殊PP聚合物
- 2、密度（g/cm）：0.87（注：1TIN=4LIT=3.48KG>
- 3、闪点：约6.3
- 4、外观：澄清透明微黄液体

施工工艺：

1、涂装工艺流程：PP素材表面清洁 喷涂PP真空电镀打底液 60 烘烤15分钟
直接UV光油（UV亚光油） IR流平（ 60 ± 10 × 4 ~ 6min） UV固化（ 700 ± 100 mj/cm） 检验
成品包装。

- 2、施工粘度： 8 ± 1 秒（岩田2#杯）
- 3、施工气压：3—4KG/平方

4、施工要求：将要处理的PP素材工件擦拭干净，去除表面残留的油脂或脱模剂等,保障其够清洁；注意喷涂PP真空电镀打底液的膜厚，一般用中流量，十字型喷涂均匀即可。UV光油固化的能量一定要足够，以油漆干透为佳。

注意事项：

- 1、避免接触眼睛或皮肤，不慎沾上，请用大量清水和肥皂水清洗，必要时及时就医。
- 2、产品保质期为12个月，宜贮存于阴凉（30 以下）避光、通风良好的场所，远离火源。
- 3、开启后要及时密封保存，以免失效