

脱硫烟道泡沫玻璃砖 钢厂烟囱泡沫发泡玻璃砖

产品名称	脱硫烟道泡沫玻璃砖 钢厂烟囱泡沫发泡玻璃砖
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 包装:可定做
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

脱硫烟道泡沫玻璃砖 钢厂烟囱泡沫发泡玻璃砖

泡沫玻璃在烟道里用什么粘结？许多人会提出这个问题，现在市场上一般用两种材料来做烟道泡沫玻璃粘结，1、是硅胶+底涂这种材料是常见的，也是用的多的。2、是烟道泡沫玻璃用高温胶来粘结，所谓高温胶就是防腐专用的高温胶（又叫做高温胶泥），这种材料价格比硅胶要便宜，一般用在高温烟道才会用到它，它们共同的优点就是粘合力强大，使泡沫玻璃砖能够牢牢的黏在脱硫烟道里不脱落。泡沫玻璃在脱硫烟道里用什么粘结？

什么是泡沫玻璃鳞片底涂？请看以下介绍：

- 1) 取预配好的适量底漆，再加入适当比例的配套固化剂搅拌3min以上，搅拌均匀后使用。用毛刷或辊涂刷1-2道，用量0.20kg/道.平米左右。在经处理后的待衬表面涂刷道底漆。并在道底漆涂刷12h后涂刷第二道底漆。二道底漆涂刷方向应相互垂直。
- 2) 在钢结构基础施工时，在进行VEGF底涂配胶料过程中，应加入50%树脂重量比的石英粉（300目左右），混合均匀后施工方能达到更好的界面粘接效果。
- 3) 在混凝土基础施工时，若粘度略高或低温施工环境中，为了增加涂层与基层的接合性，可适当添加5-10%的溶剂进行稀释，溶剂以苯乙烯为宜，底涂可涂刷1-2遍。

VEGF玻璃鳞片胶泥中涂

- 1) 中涂树脂要与底涂树脂相匹配，玻璃鳞片涂料的粘度一般为1500 cps到5000cps，触变指数为2至5，每层厚度为0.1-0.3mm左右，随施工方法不同而有所变化，施工可采用滚涂、刷涂或喷涂，其中喷涂宜采用高压无气喷涂。

2) 在配制玻璃鳞片涂料时，应使用较高转数的搅拌器，加入适当比例的配套固化剂后搅拌3分钟以上，一次搅拌的鳞片胶涂料应控制在30 min内用完，且初凝时间应控制在40min左右。

3) 在前一道表干后再进行后一道施工，用量为0.25kg/道.平米左右。涂料的涂刷方向应一致，两层之间的涂刷方向应垂直，涂层应均匀，不允许漏涂，无流挂、气泡、针眼、杂物（刷毛、砂粒等），也不允许存在其它缺陷。

总结，从以上各种烟道、烟囱、脱硫、除尘耐腐蚀材料比较来看，烟气防腐涂料从各种性能上来看得分高，性价比较好，也是未来烟道、烟囱、脱硫、除尘防腐shouxuan材料，现在国内做烟气防腐涂料厂家只有北京志盛威华化工有限公司一家公司生产，该公司生产的ZS-1041烟气防腐涂料已广泛应用在电厂、钢厂、石油石化、冶金、造船、医药、化工等烟道、烟囱、脱硫设备、除尘设备上防腐，总体比较防腐效果还是相对突出。