

双组分环氧树脂AB胶

产品名称	双组分环氧树脂AB胶
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	上海灼日:HT5299 上海灼日:ZR340 上海灼日:ZR502硅胶
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

产品详情

ZR102环氧灌封料

产品特点

本产品为常温固化型环氧灌封料 韧性好，硬度高

优异的机械性和电性能 优异的粘结性、抗开裂性

防潮、绝缘 阻燃性优异

使用方法

混合方式：

取用前先将A组分搅拌均匀

以正确的比例称量A、B两组分，搅拌均匀真空脱泡后待用，在20分钟内用完,灌封好的器件如有必要，可继续抽真空，有利于增加器件的电性能。

固化时间：25 *8h（完全固化需24h）或80 *1.5h

注意事项：该树脂配比应该为重量比，不能以体积比来配比，必须以电子称称重量！

技术参数

产品名称	ZR102	
项 目	A组分	B组分

外 观	黑色粘稠液体	褐色液体
黏 度 mPa · s	15000-35000	50-100
比 重	1.75	1.10
混合黏度 mPa · s	1000	
混合比率 pbw	A : B=5 : 1	
玻璃化温度 DSC	90	
硬 度 (shore D)	80	
吸 水 率 %	<0.1	
线膨胀系数 ppm/K	44	
导热系数 W/mK	0.4	
温度范围	-40 ~ 90	
介电强度 KV/mm(25)	>20	
损耗因素 (1MHz) (25)	0.014	
介电常数 (1MHz) (25)	3.53	
体积电阻 (DC500V) · cm	1.2×10^{15}	

包装规格：A组分：5kg/桶（塑料桶）；B组分：1kg/桶（塑料桶）。

储存及运输

- 1、A、B组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
- 2、储存期1年（25 ）。。