

环氧地坪工程环氧自流平地坪工程环氧防腐地坪工程

产品名称	环氧地坪工程环氧自流平地坪工程环氧防腐地坪工程
公司名称	昆山可成可立机电工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:可成可立 型号:环氧地坪工程
公司地址	昆山市周市镇陆杨大观淞路9号3号房
联系电话	0512-86899986 13656261801

产品详情

面向城市是：江苏省苏州市昆山、浙江、上海、安徽、河南 水性环氧树脂地坪适用场所：

室内停车场、轻重工业厂房库房、医药、食品、机械、纺织、化工等行业的地面、墙面涂装施工。

技术指标：试验项目 单位 指标 铅笔硬度 $H > 1$ 耐磨性 (750g/500r) $g < 0.02$ 附着强度 级 1

对混凝土结合力 ---- 混凝土破坏 耐清水 允许轻微变色 30天 耐氯化钠3% 允许轻微变色 7天 耐润滑油

允许轻微变色 7天 干燥时间 (表干) $h < 8$ 干燥时间 (实干) $d > 2$

(注) 所有项目的测试 (除干燥时间外) 均在固化7天后进行 (常温25) 水性环氧地坪涂料的施工

施工准备 (1) 材料：水性环氧地坪涂料底涂、中涂、面涂，石英砂，石英粉等相关材料。

(2) 工具：基材打磨工具、吸尘器、批补刮刀、辊筒、小型搅拌器等。(3) 施工条件：

a、将地面水泥砂浆剔凿并清扫干净，地面如有油脂类杂质，须用溶剂擦拭干净； b、原水泥地面要求坚硬、平整、不起砂，地面如有空鼓、脱皮、起砂、裂痕等，必须按要求处理后方可施工。原地面如为水磨石、地板砖等光滑地面，须先凿成粗糙面；

c、施工时现场条件相对湿度应低于85%，环境温度在10 以上。 施工步骤 (1) 底涂：将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂 (辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致，该底涂具有一定的透气功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。(2) 中涂：在已配好的水性环氧涂料 (中涂) 中加入石英砂和石英粉配成水性环氧砂浆，用镬刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度；(3) 批补：中涂后用砂纸将地坪打磨，并用水性环氧涂料 (中涂) 与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；(4) 面涂：用辊筒将水性环氧地坪涂料面涂辊二道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓；(5) 养护：面层实干需要24小时，在这期间应进行封闭，以免影响表面洁净光滑的效果。3天后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用 (以25 为准，低温时开放时间需适度延长)。 昆山可成可立机电工程有限公司

联系人：周经理 手机：136 5626 1801 邮箱：chinakckl@163.com

公司网址：<http://www.chinakckl.com/index.html> 地址：昆山市日月星城国际商务中心3-304