

LED软灯条灌封胶、双组分环氧树脂AB胶、LED模组防水胶，LED铝基板散热导热硅脂

产品名称	LED软灯条灌封胶、双组分环氧树脂AB胶、LED模组防水胶，LED铝基板散热导热硅脂
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海灼日:ZR1508胶 上海灼日:ZR102胶 上海灼日:ZR108胶
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

产品详情

软环氧灌封料

使用方法

混合方式：以正确的比例称量A、B两组分，搅拌均匀真空脱泡后待用，在2小时内用完,灌封过程zuihao在真空下进行，有利于排除气泡。

固化时间：80 /2h或60 /6h

注意事项：该树脂配比较为严格，请严格按照说明的比例配胶。

技术参数

产品名称	软环氧灌封料
------	--------

项 目	A组分	B组分
外 观	无色透明液体	无色透明液体
黏 度 mPa · s	3500-4500	100-200
比 重	1.15	1.05
混合比率 (pbw)	A : B=3 : 1	
硬 度 (shore A)	50	
抗弯强度 MPa	106	
吸 水 率 %	<0.1	
线膨胀系数 ppm/K	44	
介电强度 KV/mm(25)	>15	
损耗因素 (1MHz) (25)	4	
介电常数 (1MHz) (25)	3.05	
体积电阻 (DC500V) · cm	1.2 × 10 ¹⁴	

包装规格：A组分：20kg/桶（铁桶）；B组分：20kg/桶（塑料桶）。

储存及运输

- 1、A、B组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
- 2、储存期1年（25 ）。。