

灼日硅胶ZR340、ZR500、ZR108、ZR102、ZR502

产品名称	灼日硅胶ZR340、ZR500、ZR108、ZR102、ZR502
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	上海灼日:硅胶ZR340 上海灼日:硅胶ZR502 上海灼日:硅胶ZR500
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

产品详情

1.产品描述

ZR706 有机硅粘接密封胶是一种室温下吸收空气中湿气固化的中性有机硅密封材料，不可加温固化。它对绝大多数材料均具有较好的粘接密封性能、电子元器件的固定定位作用，保护处在严苛条件下的电子产品。

ZR706 有机硅粘接密封胶固化后的弹性体具有以下特性：

抵抗湿气、污物和其它大气组分

减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力

电绝缘性能优异、防电晕

户外老化性优异、使用寿命可达 20-30 年

可在-60~260 之间使用

阻燃性

2.固化前后各项技术参数:

固化前

测试项目

测试标准

单位

数值

颜色

透明

白色、黑色、灰

色 or 定制色

粘度

GB/T 10247-2008

mPa · s (25)

膏状

膏状

密度

GB/T 13354-92

g/cm³ (25)

1.00-1.10

1.30-1.40

表干时间

GB/T13477.5-2002

min (25 ,55%RH)

4-10

5-15

固化后

硬度

Shore A

20-30

30-40

3. 操作工艺

1、 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

2、 施

胶：将胶管头部切开，拧上尖嘴，将胶液打到已清理干净的表面，使之分布均匀。

进行粘接时，需将被粘部位合拢固定。

3、 固

化：将涂装好的部件置于空气中，室温固化 24 小时后即可投入使用。

4、 注意事项：施胶完毕后，未用完的胶应立即拧上尖嘴，密封保存。再次使用时，封口处

会有少许结皮，将其去除，或换新的尖嘴，不影响产品的正常使用