

# 厂家直销开放性异氰酸酯固化剂HD-6100

产品名称	厂家直销开放性异氰酸酯固化剂HD-6100
公司名称	常州厚鼎化工有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:厚鼎 型号:HD-6100
公司地址	常州市新北区香槟置业广场11-109
联系电话	13921500169

## 产品详情

### 水可分散型聚异氰酸酯交联剂HD-6100

1、主要成分：脂肪族聚异氰酸酯

2、产品说明：该交联剂可用水直接分散，主要用于水性树脂组分的外加交联和固化，可在常温和高温下交联和固化，25℃时配胶使用时间可达12小时。

3、性能参数：

外观：透明

固含量（%）：100

游离HDI单体（%）：0.2

NCO（%）：20±0.5

粘度（23℃，mPa.s）：2500±300

色值：60

闪点（℃）：5

密度（g/ml）：1.08

4、应用范围：

1、性能特征：（提高粘结力、耐温、耐水、耐增塑剂、耐溶剂）

2、应用领域：工业胶（鞋业、汽车工业、包装、贴合用胶，吸墨涂层等）、涂料、油墨

2.1、交联剂作为水性印花胶浆和水性油墨的外添加交联剂，提高粘结性能，提高耐水洗牢度。

2.2、作为水性真空吸塑胶用固化剂，搅拌均匀直接喷涂，提高耐温，防止脱胶。

2.3、作为水性聚氨酯鞋胶用固化剂。

2.4、作为水性木器漆、水性涂料等涂层外添加交联剂，提高漆膜的光泽、硬度、耐水、耐溶剂、耐候等性能。

5、使用方法：

1.举例如工业用胶：95%（质量百分比）PU分散体系

5%（质量百分比）MR 6100

工艺：清洗并干燥基材，如果可能，请将基材表面打磨处理，上一层底涂并将其干燥，表面涂上一层胶粘剂溶液，在50-70度下干燥约5分钟，加压贴合10秒钟即可。

2.操作注意事项

1) 开封后避免长期暴露在空气中，储存前用氮气封闭。

2) 在通风良好的区域操作。

3) 若与皮肤接触或进入眼睛用大量清水进行彻底的清洗。

4) 罐中未使用完的配胶应及时处理，防止固化。

6、贮存：在阴凉及干燥的环境中贮存，环境温度不宜超过30℃，贮存期12个月。