

玻璃鳞片胶泥

产品名称	玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊旺义防腐材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:旺义 型号:中温 高温 保质期:6个月
公司地址	河北大成
联系电话	5569149 15832675088

产品详情

无溶剂涂料中环氧树脂含量高，与固化剂混合后固化速度快，使用期缩短。前溶剂型的施工工艺和设备已不适用，应采用双缸双路喷涂新技术，东化公司研制出双缸双路的管道内外喷涂技术和配套的设备，管道内喷涂一遍可达2000微米以上，外喷涂一遍可达500微米以上，解决了液体环氧涂料一次厚涂的高难度技术，提高了涂层质量、提高了喷涂速度、提高了固化速度，取消了环氧涂料施工受环境温度、湿度的限制，可在室外全天候施工，提高功效、降低成本、改善施工环境、消除溶剂对工人身体健康的不良影响、消除火灾和爆炸的危险。玻璃鳞片之于涂料和树脂胶泥的主要好处有以下几点：受介质、气体、水蒸气的渗入远小于普通涂料或玻璃钢，不容易产生介质扩散，可有效地避免底蚀、分离、鼓泡、剥离等物理破坏；提高了涂层和胶泥的机械强度；降低了涂层或胶泥衬里层热膨胀系数，防止应力剥离；耐磨性和擦伤抵抗性较强，遇机械损伤只限于局部，扩散趋势小；由于玻璃鳞片分散了应力，各接触面的残余应力小、热膨胀系数也小，故粘接强度不会因热膨胀而衰减，热稳定性好；修复性佳，使用几年后，破坏处只需简单处理，即可修补；对防护面适应性强，尤其适用于复杂表面的防腐；施工性好。可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工，整体性好，且现场配料方便，可室温固化及热固化。

表面处理：将各种不锈钢、碳钢、铜、锌、铝

金属或者水泥、陶瓷表面得氧化皮、铁锈、油污、灰尘、旧漆图层等附着物彻底清除干净

；处理机械表面浸渍物彻底清除干净，确保表面干燥。已预涂车间底漆的物件应除去油污、浮尘；

混凝土表面得，将表面的浮尘、油脂和污垢等杂质彻底清理干净，使表面平整、干燥。涂装过程：1、

在机械漆涂装前须充分搅匀，施工以喷涂为主，也可用刷涂、

辊涂等方法。（单组份搅拌均匀直接涂刷）2、

金属表面除锈后，或混凝土表面除污后4小时内，应尽快进行第一道涂装。对于边、角、焊缝和切痕等容易产生膜厚不足的部位，应先刷涂一道，然后再进行大面积的机械漆涂装，以保证凸出部位的漆膜厚度。3、机械漆涂刷要均匀。干燥方法：A 自然干燥，25度，实干48小时，完全固化6天。对于一般工厂、罐区、设备等自然干就可以达到极强的防腐效果。或者B：自然干燥25度，12小时后，60度烘1h，150度烘1小时。对于反应釜内壁、装酸的容器、罐子、罐子等，最好按照B处理具有更好的耐酸性能。C：自然干燥25度，12小时后，60度烘1h，90度5小时。4、二道涂刷间隔：最短2小时，最长不限。