

# 3M9731标牌粘结用双面胶

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 3M9731标牌粘结用双面胶          |
| 公司名称 | 深圳市美展达科技应用材料有限公司        |
| 价格   | 1.00/卷                  |
| 规格参数 | 品牌:3m<br>型号:3M9731      |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号 |
| 联系电话 | 13828733085             |

## 产品详情

现货供应原装正品PET基材双面胶3M双面胶3M9731标牌粘结用双面胶

3M9731双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，由透明PET一面涂布丙希酸胶、一面涂布有机硅胶制成，胶带颜色为透明，规格为：1219MM\*33M\*0.14MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，抗紫外线好，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层光面防湿牛皮纸，在高湿度条件下也不会发生皱折；长期耐温121，短期耐温可达177。

1产品介绍：

3M9731

剥离强度：

1、90度剥离胶粘度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330

不锈钢

丙烯酸

聚碳酸酯

ABS

有机硅胶面45 44 45 43

丙烯酸胶面101 48 65 81

电气特性：

测试项目    测试方法    单位        测试值

电介质强度    ASTM    D1000V    8000V

体积电阻率    ASTM    D257  $\Omega \cdot \text{CM}$      $3.4 \times 10^{15}$ 次方

有机硅胶表面电阻率ASTM D257  $\Omega \cdot \text{CM}$      $2.3 \times 10^{15}$ 次方

丙烯酸胶表面电阻率ASTM D257  $\Omega \cdot \text{CM}$      $7.4 \times 10^{15}$ 次方

2贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为18个月。

3应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

4产品应用：

3M9731双面胶在环保方面符合ROHS、卤素、PFOS/PFOA环保法规要求，适用于铭牌、标牌、塑料件的粘接，对硅橡胶表面，也有较强的粘性。

拍之前请联系客服，网上价格为参考价格，欢迎来电咨询！

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线QQ：13828733085

邮箱：3099477547@qq.com

联系人：易先生

地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新二村新原路19号