



??

### 典型数据

| 项目                               | R5312防锈油 |       |       |
|----------------------------------|----------|-------|-------|
|                                  | 10       | 20    | 30    |
| 粘度等级                             |          |       |       |
| 运动粘度 ( 50 ) , mm <sup>2</sup> /s | 10.20    | 21.07 | 30.30 |
| 闪点(开口) ,                         | 168      | 186   | 196   |
| 水溶性酸及碱                           | 无        | 无     | 无     |
| 腐蚀试验(T3铜片 , 100 , 3小时)           | 合格       | 合格    | 合格    |
| 湿热试验(10#钢片 , 49 ± 1 , A级) , 天    | >9       | >9    | >9    |

### 注意事项

使用前应对金属零部件进行除锈、清洗、干燥等工序

使用时可刷涂、浸涂或喷涂

勿用手直接接触已涂油的金属部件 , 以免破坏所形成的防护油膜

### 包装形式

20L塑料桶、200L铁桶