

厂家专业提供玻璃鳞片防腐施工 耐高温胶泥

产品名称	厂家专业提供玻璃鳞片防腐施工 耐高温胶泥
公司名称	大城县清淇防腐材料厂
价格	19.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	03165727668 15133666726

产品详情

厂家专业提供玻璃鳞片防腐施工 耐高温胶泥

本涂料可以使用刷涂、无气喷涂和空气辅助喷涂方法施工。

由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提供一种热稳定层，因而能防止对衬底的裂解和脱落。

耐温性能好。I 配比：主剂 固化剂 = 9 1（重量比）

I 所有待涂钢材表面必须达到Sa2.5级要求。局部修补涂层时，钢材表面必须打磨到St3级。表面粗糙度要求控制在25 ~ 40 μ m范围内。

1、基体处理

I 推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清除油污，然后用清水冲净。

I 建议涂2-3遍。待每遍涂层表干后，进行下一道涂装，表干时间2-4小时，实干24小时以上。

玻璃鳞片能阻止水蒸气和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由C-玻璃组织成的玻璃鳞片其具有优良的抗化学耐用性。

2、混合厂家专业提供玻璃鳞片防腐施工 耐高温胶泥

I 混合后的涂料有效期8小时，请根据施工进度安排使用。

涂装作业前，应去除基体表面的油污、残锈、氧化皮等。

通过使用硅烷偶联剂对C-玻璃鳞片表面进行正确处理，可在无机玻璃（C-玻璃鳞片）和有机物质（树脂）的界面之间架起“分子桥”，把两种性质悬殊的材料牢固的连接在一起，因此，硅烷偶联剂质量的好坏和处理方法是否得当，对玻璃鳞片防腐涂料的性能和涂层施工质量有直接影响。

玻璃鳞片防腐的优点：

1、受介质、气体、水蒸汽的渗入远小于普通的玻璃钢。不容易产生介质扩散，可有效地避免底蚀、分散、鼓泡、剥离等物理破坏。

2、硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力，各接触面的残余应力小，热膨胀系数也小，故粘结强度不会因热胀而衰减，热稳定性好。

3、耐磨性和对擦伤抵抗性较强，遇机械损伤只限于局部，扩散趋势小。

4、修复性好。使用几年后，破坏处只需要简单处理，即可修复。

5、对防护面适应性强，尤其适合于复杂表面的防腐。

6、施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好，且现场配料方便，可室温固化及热固化。[大城县防腐涂料厂生产的防腐玻璃鳞片胶泥等级可达A级，是一种适用于脱硫塔吸收塔 烟囱 污水池防腐的新型产品！厂家专业提供玻璃鳞片防腐施工 耐高温胶泥