

各种型号的硅藻土 国产 90.7 (%)

产品名称	各种型号的硅藻土 国产 90.7 (%)
公司名称	成都市巨川贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商:国产 型号:DA-1 SiO2含量 :90.7 (%)
公司地址	成都市金牛区金府路593号8栋3单元14层7号
联系电话	13308098548

产品详情

厂商	国产	型号	DA-1
SiO2含量	90.7 (%)	Fe2O3含量	1.2 (%)
烧失量	0.2 (%)	水分含量	0.2 (%)
松散密度	0.37 (g/cm3)	筛余量	0.1 (%)
PH值	7	比表面积	2.0 (m2/g)

硅藻土简介

产地：吉林

助滤剂产品卫生指标：

按世界卫生组织(who)食品级硅藻助滤剂国际标准和吉林省卫生厅吉卫食证字[1994]第9号规定标准

产品卫生指标：

项目	计量单位	指标
酸碱度ph数	ph	5—10
盐酸可溶物	%	< 2
水可溶物	%	< 0.5
砷(as)	ppm	< 3
重金属(以pb计)	%	< 0.005
灼烧减量	%	< 2
氟化法残留物	%	< 30

助滤剂物理性能指标：

指标	品级	色泽	ph	比重	堆密度	渗透率	水份
产品牌号				g/cm ³	g/cm ³	(达西)	(%)
s × 801*(10*)	天然品	粉白	7	2.2	0.37	0.02	2
s × 821*(20*)	煅烧品	粉红	7	2.2	0.36	0.07	0.4
s × 841*(40*)	煅烧品	粉红	7	2.2	0.35	0.16	0.4
z × 601*(100*)	助熔煅烧品	乳白	9	2.2	0.37	0.8	0.3
z × 602*(200*)	助熔煅烧品	白	9	2.2	0.38	1.5	0.2
z × 616*(300*)	助熔煅烧品	白	9	2.2	0.38	1.6	0.2
z × 635*(400*)	助熔煅烧品	白	10	2.2	0.38	3.1	0.2
z × 646*(700*)	助熔煅烧品	白	10	2.2	0.38	4.6	0.2

助滤剂化学组成：

化学成份	sio ₂	al ₂ o ₃	fe ₂ o ₃	cao	mgo	tio ₂	na ₂ o+	烧失量
产品牌号							k ₂ o	
s × 801*(10*)	90.2	3.4	1.2	0.4	0.4	0.20	1.0	3.2
s × 821*(20*)	91.8	3.2	1.3	0.4	0.43	0.20	1.0	0.5
s × 841*(40*)	91.8	3.6	1.3	0.4	0.43	0.20	1.0	0.5
z × 601*(100*)	90.7	3.8	1.3	0.4	0.43	0.20	2.5	0.2
z × 602*(200*)	90.7	3.8	1.3	0.4	0.43	0.20	2.5	0.2
z × 616*(300*)	90.7	3.8	1.3	0.4	0.43	0.20	2.5	0.2
z × 635*(400*)	90.7	3.8	1.3	0.4	0.43	0.20	2.5	0.2
z × 646*(700*)	90.7	3.8	1.3	0.4	0.43	0.20	2.5	0.2

包装：15kg/袋