

	偏差 , %												
2	厚度 , mm	0.9	1.3	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.1	5.0	
3	幅度 , 偏差 , %	-0.5											
4	断裂 强力 , kn/ m	2.5	4.5	6.5	8.0	9.5	11.0	12.5	14.0	16.0	19.0	25.0	纵 横 向
5	断裂 伸长 率, %	25 ~ 100											
6	cbr顶 破强 力, k n	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.2	4.0	
7	等效 孔径 ϕ (ϕ),mm	0.07 ~ 0.2											
8	垂直 渗透 系数,c m/s	$k \times (10^{-1} \sim 10^{-3})$											$k=1.0$ ~ 9.9

9	撕破 强力 , kn	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.33	0.38	0.42	0.46	0.60	纵横 向
---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

1)规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标；超出表中范围时，考核指标由供需双方协商确定。2)标准值按设计或协议。3)以上技术数据若有变更恕不另行通知。4)可根据用户要求生产其它规格产品。