

D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

产品名称	D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
公司名称	上海华羚树脂有限公司
价格	20500.00/吨
规格参数	牌号:D301 离子型:阴离子交换树脂 酸碱性:碱性离子交换树脂
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-451
联系电话	02162296420 13817441788

产品详情

牌号	D301	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	碱性离子交换树脂	外观	米白或淡黄色不透明球状颗粒
含量	99 (%)	颗粒尺度	0.3-1.2MM
溶解性	不溶于水	用途	水处理
CAS	201615-38-5		

similarlyamberlite ira-93/96, diaion wa30, purlolite a-100

lewatit mp-64

macroporous weak base polystyrene, -n+(ch₃)₃with macroporous structure

本产品是大孔结构的苯乙烯 - 二乙烯苯共聚体上带有叔胺基 [- n(ch₃)₃] 的离子交换树脂。其碱性较弱，能在酸性近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。具有交换容量大，再生效率高，机械强度高，抗污染能力强的优点。本产品符合国家及行业标准的技术指标。技术要求：1) 外观：淡黄色不透明球状颗粒 2) 出厂形式：游离胺型 3) 主要性能指标：序号 指标名称 指标 1 粒度% (0.315 - 1.25) mm 95 2 水份% 48 - 58 3 磨后圆球率% 90 4 质量全交换容量 mmol/g (干) 4.8 5 体积交换容量 mmol/ml 1.4 6 湿视密度 0.65 - 0.72 7 湿真密度 1.03 - 1.06 用途：主要用于高纯水制备，电镀含铬废水处理、甜味剂和糖液除盐，脱色等。使用时参考标准：1. ph 范围：1 - 10 2. 最高使用温度：氢氧型 100 ; 氯型 40 3. 再生液浓度：naoh:2 - 4 % ; hcl:2 - 4 % 4. 再生液用量：hcl (2 - 4 %) 体积：树脂体积 = 3 : 1 naoh (2 - 4 %) 体积：树脂体积 = 3 : 1.5 5. 再生液流速：4 - 6 m / h 6. 再生接触时间：30 - 50 min 7. 正洗流速：15 - 25 m / h 8. 正洗时间：约 30 min 9. 型变膨胀率%：(oh⁻ cl⁻) 28 10. 运行流速：15 - 25 m / h 11. 工业用树脂高度：1 - 3 m 包装形式 塑料袋 20kg