

SikaPrimer-206G+P

产品名称	SikaPrimer-206G+P
公司名称	广州衢通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Sika 型号:206G+P
公司地址	广州市番禺区洛浦街上漱滨江路
联系电话	020-23319309 13825190254

产品详情

Sika® Primer-206 G+P

产品技术数据

化学基础 黑色溶剂型聚异氰酸酯

颜色(CQP1) 001-1) 黑色

密度 (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) 约1.05kg/l

粘度²⁾(CQP 029-3 / ISO 3219) 约10mPas

闪点 (CQP 007-1 / ISO 13736) -4 ° C

固形物含量40%

施工温度³⁾ +10 到+35 ° C

施工方法刷子，毛毡

覆盖量 约 150 ml/m²

干燥时间 2/3 15 上至少

15 下至少

最多

10min.

30min

24h

保存阴凉干燥处密封保存

保质期 9 个月

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23 ° C / 50% 相对湿度3)
对于特定的施工，温度和干燥时间可能不同

产品描述

Sika® Primer-206 G+P 是黑色湿气

固化的液体底漆，专门用于玻璃粘

接作业中使用Sika® 聚氨酯玻璃粘

接胶之前对粘接面的处理。

Sika® Primer-206 G+P 是按照ISO

9001 / 14001 质量保证体系和相关

防护规定生产制造的。

应用范围

Sika® Primer-206 G+P 用于粘接作

业中提高粘接胶与玻璃或陶瓷印边

之间的粘接性能。Sika® Primer-206

G+P 也可用于其它基材如塑料或一

些金属。

施工方法

粘接面必须干净干燥，没有油脂或

灰尘。用Sika® Aktivator 擦拭表