

加气块专用砌筑砂浆

产品名称	加气块专用砌筑砂浆
公司名称	焦作市强耐建材有限公司
价格	450.00/吨
规格参数	抗压强度:2.7 干密度:1620 分层度:16
公司地址	焦作市武陟县三阳乡前刘庄
联系电话	03917469300 17603912343

产品详情

蒸压加气混凝土专用薄层砌筑砂浆

产品介绍：

由水泥、砂、掺和物和外加剂混合而成的专用于蒸压加气混凝土的薄层砌筑砂浆。

优越性能：

- 1) 实现薄层粘结，解决因砌筑灰缝较大而产生的“热桥”效应，避免了因温度应力产生的不均匀沉降和开裂等质量通病。
- 2) 粘结强度高、保水性好，可以更好的解决加气混凝土吸水率较大的问题。
- 3) 和易性好，施工方便，极大提高施工效率。

施工方法:

1. 每袋加水6~7公斤，不可过量，充分搅拌均匀后即可使用，无需添加其他任何成份。
2. 用齿形镟刀均匀刮在砌块表面，齿形刀可帮助排放空气，控制厚度。
3. 随用随拌，拌好的浆料宜在3小时内用完，硬化后的浆料不可加水再次使用。

注意事项

1. 施工环境温度宜控制在5~35。
2. 雨天不易在室外施工，大风及暴晒下施工面须遮挡。
3. 应储存在阴凉、干燥、通风处，避免潮湿。
4. 本品含有水泥成分，遇水呈碱性，请注意保护眼睛。
5. 采用干施工法施工时，无需对砌块浇水，夏天气温较高或墙面干燥时应先用清水润湿。

使用范围：主要用于加气混凝土砌块的砌筑及构件的安装。

性能指标

项目	技术参数	检验值
干密度 (kg/m ³)	1800	1620
分层度 , mm	20	16
凝结时间 , h	贯入阻力达到0.5 Mpa时 , 3-5h	贯入阻力达到0.5 Mpa时 , 4h
导热系数 (平均温度25) / (W / (m · k)	1.1	0.9
抗压强度/Mpa	2.5、 5.0	2.7、 5.2
粘结强度/Mpa	0.2	0.35
抗冻性25次 , %	质量损失 5 强度损失 20	质量损失3 强度损失12
收缩性能mm/m	1.1	0.8
注：有抗冻性能和保温性能要求的地方，砂浆性能还应符合抗冻性能和导热性能的规定。		

保质期：6个月

重量：40 ± 0.5kg

执行标准：JC890-2001