

粘结砂浆 保温板粘结砂浆 聚合物粘结砂浆

产品名称	粘结砂浆 保温板粘结砂浆 聚合物粘结砂浆
公司名称	焦作市强耐建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	拉伸粘结强度:0.73 拉伸粘结强度:0.12 可操作性:2
公司地址	焦作市武陟县三阳乡前刘庄
联系电话	03917469300 17603912343

产品详情

聚合物粘结砂浆

产品说明：

聚合物粘结砂浆由优质水泥、填料、进口合成聚合物和改性添加剂等配制而成，无毒无害，绿色环保。

优越性能：

- 1、粘结强度高、系统安全系数高。
- 2、保水性强、有很好的抗滑移性。
- 3、有极好的柔性，抗渗、抗冻融、抗开裂、耐候性好。
- 4、吸水率低、收缩率低、不空鼓、不脱落。
- 5、易施工，按比例加水搅拌即可使用，安全高效。

施工工艺：

1、基层处理：清除基层表面的灰尘、油污、脱模剂等妨碍粘结的污浊物，空鼓、疏松部位应剔除。对于混凝土基层及其它表面不宜粘结的基层应涂抹界面剂。

2、一次配制量不宜过多，搅拌后应在3小时以内使用完毕。

3、施工可使用点框法和条粘法。点框法使用于平整度较差的墙面，应保证粘结面积不小于保温板面积的40%；条粘法适用于平整度较高的墙面，粘结面积约为保温板面积的50%。

注意事项：

1、施工温度宜在5 -35 。

2、现场不可添加其它任何成份。

3、已干涸的胶浆不可加水再用。

性能指标：

检验项目		标准指标	检验值
拉伸粘结强度Mpa (与水泥砂浆板)	原强度	0.6	0.73
	耐水强度	0.4	0.52
拉伸粘结强度Mpa (与EPS板)	原强度	0.1或破坏界面在EPS板上	0.12破坏界面在EPS板上
	耐水强度	0.1或破坏界面在EPS板上	0.11破坏界面在EPS板上
可操作性 (h)		1.5 ~ 4.0	2

适用范围：

1、建筑外墙外保温系统中 EPS 聚苯乙烯泡沫板、 XPS

挤塑板、大理石、瓷砖与基层墙体之间粘结。

2、适用于墙体、混凝土、瓷砖墙面、水泥砂浆墙面等。

执行标准：JG158-2004

包装规格：25kg/袋

存储期：六个月