k-680硅胶胶水，软硅胶粘塑料不用处理胶水

产品名称	k-680硅胶胶水，软硅胶粘塑料不用处理胶水
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:景固 型号:680 表干时间:8-10秒
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

产品详情

景固 **KINGKOU** 不处理粘硅胶胶水

K-680

一粘接范围

景固KINGKOU
K-680广泛应用于工业、生活等各个领域，主要针对硅胶粘硅胶，硅胶条对粘，硅胶粘PC，硅胶粘ABS，硅胶粘PVC,亚克力，发泡硅胶以及一些小面积非惰性材料的粘接，对铝，铁，不锈钢等金属也有极强的附着力，不处理，直接粘，适合流水线操作。

二、性能指标

有效物质：≥95% 剪切强度cm2: 20Mpa

外 观：透明 粘度：100～300Cps

粘接定位时间：15s 完全固化时间：24h

工作温度范围：-35-85℃ 环保标准：ROHS

三、使用说明

需要粘接的部位清理干净，然后用景固K-680对需要粘接的材料进行粘接，要施胶均匀不留盲点。（本品为快干胶15秒左右定位，30分钟达到90%粘接效果）

胶水达到完全固化需24小时，测试粘接效果务必于粘接后24小时进行。注意施胶用量及操 作地点的通风
性，
可以减轻
白化现象。粘接后
的产品尽量不要堆积，防止溶剂挥发
不出去，造成产品表面白化。**本品适用于硬度在**
50度以下的硅胶粘接，如果硬度过高，可用k-630胶水配合k-650处理剂粘接。

四、包装规格

20ml/支，1000ML/支

五、储存与有效期

远离火源，远离儿童！

常温有效期为3-6个月（有条件冷藏可延长有效期至6个月）

如果粘接的产品是硅胶和PP或者PE，就需要使用景固k-630胶水和k-650处理剂进行粘接，未经处理的材料，单纯使用胶水粘接，强度不高。

厂家建议：如果硅胶表面有手感油或脱模剂，先使用溶剂清洗干净，再进行粘接。不然会对胶水的粘接强度有很大影响。