

# 乙烯基玻璃鳞片

产品名称	乙烯基玻璃鳞片
公司名称	廊坊星尔化工产品销售有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:星尔 型号:中温 高温 颜色:绿色 灰色
公司地址	河北廊坊大城县凯达小区A区临街19号底商
联系电话	0316-7701589 15830623956

## 产品详情

### 乙烯基玻璃鳞片

玻璃鳞片是耐酸性好的化学玻璃。具有精良的化学惰性及无磁性等特点；加之上下交织的分列使涂层具有优秀的抗介质渗透排泄性和耐蚀性；涂层固化时紧缩率小，进步了抗温度骤变性和抗打击性；树脂的精密黏结进步了坚固度和耐磨性等。一样通常要求玻璃鳞片的厚度在3~5 $\mu\text{m}$ 巨细在数十目至数百目之间。履历以为：玻璃鳞片利用前应经偶联剂处理，以增长鳞片与树脂间的黏结力和在树脂中的平行分列以及在涂层体系中的漂泊稳固性，从而进步涂层的抗渗性。偶联剂可以选用硅烷偶联剂或钛酸酯偶联剂，差别的树脂应选择差别分子布局的偶联剂和相应的外表处理工艺。作胶泥、底漆时可选用30目左右的玻璃鳞片，玻璃鳞片的规格和用量对涂层性能有直接的影响。接纳涂抹法和辊涂法施工较好；作面漆时，选用200目标玻璃鳞片，接纳喷涂法施工较为符合，较常用的有Graco高压无气喷涂机和Hotsprai热喷涂机。玻璃鳞片的用量应有一个最佳范畴。一样通常最高以30%为宜。30%以下，随着鳞片用量的增长，可形成较好的搭接和重叠分列，涂层的致密性大猛进步，故用量与耐蚀性成直线干系。但用量过高，鳞片不克不及被树脂完全包裹，造成无序堆砌，使金属内部形成清闲和隙孔，影响涂层致密性，反而低落了耐蚀性。并且涂层的物理性能，如附着力、柔韧性和耐打击性亦会急剧降落。如许本领包管涂层的最佳性能，玻璃鳞片涂猜中所用的树脂必须是高性能树脂。重要是热固性树脂，如乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂和聚氨酯树脂及氯磺化聚乙烯等。