

乐泰loctite 680圆柱形部件固持胶

产品名称	乐泰loctite 680圆柱形部件固持胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料的典型特性

典型

值 范围

化学类型 甲基丙烯酸酯

外观 绿色液体

比重@25 ° C 1.1

粘度@25 ° C, mPa.s(cP)

Brookfield RVT

3#转子, 20rpm 1,250 750-1,750

闪点(TCC), ° C >93

应用介绍：

乐泰®产品680是一种高强度，单组分，厌氧型固持胶，用于固持圆柱形配合件。在与空气隔绝的情况下，本产品两个紧密配合的金属面之间固化。用于粘接圆柱形配合件。典型的应用包括将套管，滑轮，齿轮，转子和风扇固持在轴上。将轴衬，固定套管，轴承和堵头固持安装在机体内。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁，无油脂。确保胶接点有足够的胶液。对于滑配合来说，只需在销上和销套的导角上涂一圈，装配时左右转动以确保良好的涂覆。对于压配合来说，两个的被粘接的表面都需涂满胶液，并在适当的高压压力机上装配。对于热配合来说，胶应涂在销上，然后加热销套产生足够的间隙使容易装配。装配好的部件在没达到足够的强度之前不要乱动。

本产品使用时在180 ° C温度下热固化1小时或高于120 ° C的条件下热固化更长时间后，将具有良好的耐高温性能。

若想获得详细的使用资料，请与乐泰公司技术服务中心联系。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。

(建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。)