

汉高乐泰loctite 648圆柱形部件固持胶

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 汉高乐泰loctite 648圆柱形部件固持胶 |
| 公司名称 | 常州加全行电子商务有限公司 |
| 价格 | 1.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼 |
| 联系电话 | 0519-82230090 18915082220 |

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型

值 范围

化学类型 尿烷甲基丙烯酸酯

外观 绿色，荧光液体

比重@25 ° C 1.13

粘度@25 ° C, mPa.s(cP)

Brookfield RVT

2 # 转子 20rpm 500 400-600

DIN 54453, MV

D=129/ 秒, 180秒后 450 300-600

闪点 (COC), ° C >100

应用介绍：

乐泰®产品648是一种单组分，厌氧固持胶，在与空气隔绝的情况下，在两个紧密配合的金属面之间快速固化成高强度胶层。本产品有耐高温性能。

用于粘接柱型配合件，特别是对热强度性能有一定要求的场合，其应用范围包括把齿轮和链轮固定在变速箱轴上，或将转子固定到电动机轴上。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁，无油脂。确保接点有足够的胶液。对于滑配合来说，只需在轴上和轴套的导角上涂一圈，装配时左右转动以确保良好的涂覆。对于压配合来说，两个的被粘接的表面都需涂满胶液，并在适当的高压压力机上装配。对于热配合来说，胶应涂在轴上，然后加热轴套产生足够的间隙自由配合。装配好的部件在没达到足够的强度之前不要乱动。

(若想获得详细的使用资料，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。)

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料 (MSDS)。)

在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力

开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。