

阿科玛ENCOR® R161N防水乳液

产品名称	阿科玛ENCOR® R161N防水乳液
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:阿科玛ENCOR 型号:R161N 含量:55-57%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

阿科玛 ENCOR® R161N苯丙防水乳液

阿科玛涂料树脂

ENCOR® R161N

建材产品用苯丙乳液

产品描述

ENCOR®R161N苯丙乳液设计用于砂浆和薄浆、瓷砖粘合剂和水泥防水膜以及水泥基面层砂浆、填缝剂和装饰混凝土应用。

性能优点

- 出色的水泥相容性
- 卓越的防水抗碱性
- 非常好的挠性和弹性
- 配方宽容度非常广

特性 1 固体分，55-57%

其它属性

pH 值 6.0-8.0

粘度 2, cps <1500

颗粒尺寸, 微米 0.35

MFFT, ° C <1

Tg, ° C -8

1 这些属性所对应的数据是典型值, 仅用于指导, 不应被解释为销售规格。

2 Brookfield, cps, LVT Spindle No. 3/60rpm @ 26 ° C.

ENCOR® R161N

建材产品用苯丙乳液

产品安全 在操作本宣传册中所列材料之前, 请阅读并理解产品MSDS (材料安全数据表), 以获取有关个人防护装备的附加信息以及安全、健康和环境信息。在确定使用的适合性和合法性之前, 使用者不得将化学品用作或用于食品、药物、医疗器材, 或化妆品, 或可能接触食品、药物、医疗器材或化妆品的产品或流程中。由于政府规定和使用情况会有所变化, 使用者有责任确定本信息在适用的现行法律法规条件下的适当性和适合性。阿科玛涂料树脂要求客户阅读、理解并遵守本宣传册及现行 MSDS 中所包含的信息。客户应向其员工、承包商、客户以及其他任何使用本品的人提供本宣传册中的信息, 并向他们提出同样要求。

贮存和操作 ENCOR® R161N应存放在室内未开封或未受损的容器内, 容器至于干燥处, 室内温度不超过华氏85度 (30摄氏度)。避免阳光直接照射。