

活性氧化铝 活性氧化铝 92 (%)

产品名称	活性氧化铝 活性氧化铝 92 (%)
公司名称	萍乡市天健陶瓷化工填料有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	产品等级:活性氧化铝 含量:92 (%) 用途:干燥
公司地址	江西省萍乡市安源区安源镇十里村
联系电话	86 0799 6350715 13879915066

产品详情

产品等级	活性氧化铝	含量	92 (%)
用途	干燥	包装规格	吨袋
执行质量标准	HG/T3927-2007		

活性氧化铝的优点及用途：

活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性，高分散度、大比表面积氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥，在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及载体。

活性氧化铝的种类:

铝胶干燥剂 双氧水专用氧化铝 硫磺回收专用催化剂 活性氧化铝干燥剂 活性氧化铝除氟剂
活性氧化铝吸附剂

活性氧化铝脱氯剂 空分专用吸附剂

活性氧化铝的技术性能：

型号		吸附剂	除氟剂	双氧水专用	脱氯剂	催化剂载体	空分
项目							
外观形状		白色，球形					
主晶相		x-p	x-p	r	x-p	r	
化学	al2o3	90	90	92	90	93	
组分%							

堆密度 g/m ³		0.65	0.70-0.75	0.65-0.75	0.68-0.78	0.68-0.80	
比表面积 m ² /g		280	280	200-260	300	200	
孔容 ml/g		0.3-0.45	0.3-0.42	0.4-0.45	0.35	0.4	
静态吸附率%		吸水15-19	吸氟0.12	吸水15-19	吸氯10-20	吸水15-19	
活性 %		56-62					
磨损率 %		0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	
抗压强度 , n /颗	1-2mm	40	40		40		
	2-3mm	60	60		80		
	3-5mm	100		100	100	100	
	4-6mm	130		130	130	140	
	5-7mm	150	150	150	150	160	
	6-8mm	200	200	200	200	200	