

汉高乐泰 loctite 496 瞬干胶

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 汉高乐泰 loctite 496 瞬干胶 |
| 公司名称 | 常州嘉玛百胜化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号 |
| 联系电话 | 0519-82230090 18915082220 |

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型值 范围

化学类型 氰基丙烯酸甲酯

外观 透明至轻微浑浊无色液体

比重@25 ° C 1.09

粘度@25 ° C, mPa.s(cP)

Brookfield LVT

1#转子, 30rpm 125 100-150

闪点(TCC), ° C >80

应用介绍：

乐泰®产品496是一种单组分，中等粘度，快速固化的氰基丙烯酸酯胶粘剂，尤其适用于粘接金属。

典型用途：快速粘接广泛的材料，尤其适用于粘接金属。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁无油脂。

本产品最适合较小粘接厚度(0.05mm)的场合。

多余的胶粘剂可用乐泰清洗剂，硝基甲烷或丙酮溶解。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用作氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

除另有说明外，本产品的理想贮存条件是放在 8-21 ° C (46-70 ° F) 温度范围内的阴凉干燥处于原包装内存放。对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是 2~8 ° C(36~46 ° F)。

对于冰箱中贮存的产品,在开封使用之前,应当使之回升到室温。

为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

(若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。)