

汉高乐泰 loctite 326 结构胶

产品名称	汉高乐泰 loctite 326 结构胶
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息:

包装:50ml

典型用途：快速固化 颜色：透明、淡琥珀色至黄色 最大填充间隙：0.5mm 粘度：14000/22000 mpa.s
固化速度(初固/全固):1分钟/24小时

应用介绍:

乐泰®产品326是一种单组分，高粘度厌氧型结构胶粘剂，用于粘接刚性部件。本产品在的两个紧贴的部件之间，利用活化剂N的帮助固化。

典型用途是将铁氧体粘接到要求快速固定的电动机的电镀金属件，扬声器零件和珠宝上。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁，无油脂。为了确保快速可靠的固化，在被粘接材料的一个表面上必须涂上活化剂 N,而在另一个表面上涂上胶粘剂。建议胶层间隙为 0.1mm。在胶层间隙过大(最大可为 0.5mm)，或者要求较快的固化速度，则应当在两个表面上均使用活化剂.部件应当在15分钟内组合。多余的胶粘

剂可用有机溶剂擦去。粘接部件应当夹紧直到胶粘剂固化。粘接件应当达到全强度后，方可承受服役载荷(由于胶层间隙和被粘材料的不同。因此该胶粘剂典型的完全固化时间处于 24-72 小时之间)。

注意事项:

- 1.本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
- 2.在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。
- 3.除另有说明外，本产品理想贮存条件是在8~28 ° C (46~82 ° F) 温度范围内的阴凉干燥处，如果本产品贮存温在8~18 ° C的条件将会更理想。
- 4.为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。
- 5.有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)；若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。