

# 汉高乐泰 loctite222 螺纹锁固剂

产品名称	汉高乐泰 loctite222 螺纹锁固剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

## 产品详情

### 参数信息:

典型用途：低强度，可拆卸

颜色：紫色

粘度(mPa.s)：1.200/5.000

平均拆卸力矩(N.m)：3.4

平均破坏力矩(N.m)：6

温度范围( )：-54~150

固化速度钢@25：初固/5分钟 全固/24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度：1.05

包装规格：50ml瓶装、250ml瓶装

## 应用介绍:

乐泰®产品222是一种单组分，触变性粘度，低强度，易拆卸，厌氧型螺纹锁固剂。本产品隔绝空气的条件下，在两个紧密配合的金属面间固化。

避免螺纹紧固件由于振动而造成的松动和渗漏，尤其适用于不要求切断螺丝拆卸容易的部件，例如用于调整定位螺钉，小尺寸或具有大啮合面积的大尺寸紧固件。

## 使用说明:

为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成单间隙一致影响产品固化和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

## 注意事项:

1. 本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
2. 在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。  
  
本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。
3. 除标签上另有说明外，本产品理想贮存条件是在8~28 °C (46~82 °F) 温度范围内的阴凉干燥处，如果本产品贮存温在8~18 °C的条件将会更理想。
4. 为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。
5. 有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)；若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。