

供应奥地利M202优质预加硬模具钢

产品名称	供应奥地利M202优质预加硬模具钢
公司名称	东莞市长安合圣模具钢材经营部分部
价格	24.50/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-89779579 15099769807

产品详情

奥地利M202优质预加硬模具钢

M202奥地利百禄优质预加硬塑胶模具钢，M202钢硬度及结构均匀，切削及抛光性能优异，适合火花机操作，可作火焰加硬，表面镀铬及氧化处理。硬度与金相结构均匀，经特殊热处理加硬至29-33HRC，切削性能及抛光性能优异，可用火焰硬化，镀硬铬及氮化处理。

M202钢是奥地利百禄产预硬塑料模具钢, 预硬处理后抗拉强度为950MPa, 可进行电蚀加工。该钢硬度及结构均匀, 可加工性及抛光性能优异, 适合电火花加工, 可作火焰加硬. 表面镀铬及氧化处理。

出厂状态：退火，最高硬度235HB

钢材特性：具有高温耐磨性，热强度高。抛光及切削容易，可表面氮化，火花机加工

用途：适合各种热作用途，如压铸模，热合金或金属挤压模，射咀，射筒，热剪刀，塑胶模，螺丝丝头之模具均可。

热处理工艺

出厂状态：预加硬至950-1050N/mm²;(29-33HRC)

锻制：1050-850 炉中冷却。

退火：800-900 空冷。

淬火：850-900 冷却。

化学成分(%):

C :0.40

Mo:0.2

Mn:1.5

Cr :2.0

Si :0.3

S:0.028

工艺规范

淬火温度 840 ~ 860 ° C, 油冷, 或淬火温度 860 ~ 880 ° C, 气冷

回火温度100 ° C/200 ° C/300 ° C/400 ° C /500 ° C/600 ° C, 硬度 54HRC/53HRC/51HRC/47 HRC/43 HRC/36 HRC

典型应用

可用于普通塑料模具

以上价格规格信息仅供参考，请以最新报价为准

我公司材料之多不能一一列出，如有任何疑问可随时咨询

电话:0769-89779579,QQ:492543189

联系人：唐生15099769807

贸易通：唐振开