

汉高乐泰loctite569管螺纹密封剂

产品名称	汉高乐泰loctite569管螺纹密封剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:乐泰 型号:569
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：棕色

粘度 (mPa.s)300 ~ 500

耐温：-54 至150

耐压力(密封工作压力) 10000psi

固化时间：初固30分钟,全固24小时

比重：1.05

包装规格：50ml/瓶

应用介绍：

乐泰569用于密封直径比较小的水力和风力配件。密封配件可以抗高温和预防因震动而产生的松动。

本产品具有优异的耐溶剂性能，耐高温达149℃。可用于活性金属表面的固化。固化机理是当密封剂被限制于金属连接件的螺纹间隙时，连接件间的空气被排出后，反应被引发。本产品不建议用在塑料管上。

使用说明:

装配

- 1.为了获得最佳效果，使用乐泰清洗剂彻底性息材料内外表面，并干燥。
- 2.如果材质为非活泼金属或未知材料，在配合面喷洒促进剂7471或7649，并晾干30秒钟。
- 3.将产品涂施一圈于外螺纹前段螺纹上，不要涂施第一节螺纹。上紧螺纹，从而完全填充空隙。对于较大的螺纹与空隙，相应调整产品用量并且同事在内螺纹上也涂施一圈产品。
- 4.利用可接受的经验安装和拧紧配件，知道装配位置合适为止。
- 5.完全装配好的连接件焗油一定的即时密封能力，为了确保焗油最大的耐压和耐溶剂性能，要确保密封胶至少固化24小时，以确保固化完全。

拆卸

用标准拆卸工具拆卸，固化产品可以通过在乐泰溶剂中浸泡于机械刮擦（如钢丝刷）结合的方法进行清楚。

清洗

对于固化的胶水，可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨。

注意事项:

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

当使用清洗剂清晰材料表面时，应检查该清洗剂与胶水的相容性，在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。