

汉高乐泰loctite272螺纹锁固剂

产品名称	汉高乐泰loctite272螺纹锁固剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:乐泰 型号:272
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息:

典型用途：高强度、耐高温

颜色：橙红色

粘度(mPa.s)：4.000/5.000

平均拆卸力矩(N.m)：25

平均破坏力矩(N.m)：23

温度范围()：-54/230

固化速度钢@25：初固/5分钟;全固/24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度：1.11

包装规格：50ml瓶装

应用介绍:

乐泰®产品272是一种单组分，耐高温，高强度，厌氧型螺纹锁固胶。本产品在隔绝空气的条件下，在两个紧密配合的金属面间固化。

避免螺纹紧固件的松动和渗漏，典型用途包括高温下锁固和密封螺柱，螺母，螺杆，螺栓和装配件。尤其适合于温度超过 200 ° C的应用场合。

使用说明:

为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm).大尺寸螺栓可能造成单间隙一致影响产品固化和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

注意事项:

- 1.本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
- 2.在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。
- 3.除标签上另有说明外，本产品理想贮存条件是在8~28 ° C (46~82 ° F) 温度范围内的阴凉干燥处，如果本产品贮存温在8~18 ° C的条件将会更理想。
- 4.为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。
- 5.有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)；若想获得更具体的贮存寿命信息，请与当地的乐泰公司技术服务中心联系。