

山东自流平厂家直销

产品名称	山东自流平厂家直销
公司名称	山东新大地国际贸易有限公司
价格	920.00/吨
规格参数	品牌:新大地 型号:XDD-58
公司地址	山东省济南市槐荫区绿地缤纷城19层1906室
联系电话	0531 87560892 13969166190

产品详情

供应山东自流平 砂浆厂家直销

自流平水泥

(水泥基自流平/自流平砂浆/找平砂浆) : 科技含量高,技术环节比较复杂的高新环保产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料,现场拌水即可使用。稍经刮刀展开,即可获得高平整基面。硬化速度快,4-5小时后可上人行走,24小时后可进行面层施工(如铺木地板,金刚板等),施工快捷,简便是传统人工找平所无法比拟的。安全,无污染,美观,快速施工与投入使用,是自流平水泥的特点。它提升了文明的施工程序,创建了优质舒适平坦的空间,多样化标致饰面材的铺贴,让生活增添了绚丽的色彩。自流平水泥用途广泛,可用于工业厂房,车间,仓储,商场,展厅,体育馆,医院,各种开放空间,办公室等,也用于居家,别墅,温馨小空间.....等等。可作为饰面面层,亦可作为耐磨基层。

新大地XDD-58型水泥自流平水泥 一,简介 新大地XDD

-58型水泥自流平是由特种水泥,精制骨料,欧洲专业助剂

和添加剂等组成,与水混合后形成的浆料,具有很强的自流平性;适用于弹性地板,木地板,地毯等的基层找平,环氧地坪的预找平,及旧水泥砂浆或混凝土地面的翻新等。

适用室内干燥地面。涂布的厚度在0.5-10mm 二,技术数据 混合比:25kg粉(一袋)

约为6-6.5升水(视施工温度而定) 消耗量: 约1.5kg/m²/mm 可施工时间 20分钟 可行人所需时间:

约5小时后可铺地板所需时间 约24小时后 三,技术指标(执行标准: JC/T985-2005) 型号: XDD117 项目
性能指标 流动度/mm, 初始流动度 160 20min流动度 155 拉伸粘结强度/MPa 1.3 耐磨性/g 0.40 尺寸变化率/%
0.04 抗冲击性 无开裂或脱离底板 24h抗压强度/MPa 15 24h抗折强度/MPa 5 抗压强度等级 强度等级 C16 C20
C25 C30 C35 C40 28 d抗压强度/MPa 16 20 25 30 35 40 抗折强度等级 强度等级 F4 F6 F7 F10 28 d抗折强度/MP
4.2 6.0 7.5 10.5 四,特点 1,大流动性,自动精找平地面。 2,快凝和早强,提高施工效率。 3,稠度低,容易施工。
4,适用于采暖地坪。 5,提高低层强度,防止开裂。 五,基层准备 1,基面必须干燥,坚实,可承重,无尘,无裂缝,
无不利粘结的残留物体。特别是基层的缺陷:凸起,凹陷,裂缝,油污,浮尘等必须全面处理和修补。根据基
层情况进行打磨,研磨或喷丸处理。然后用吸尘器吸尘。 2,具体良好的抗拉强度和抗压强度。 3,检查基面
平整度及含水量,水分含量《4% (CM法): 水分含量高的基层需采用鑫大地防水材料处理。特别对于新
混凝土砂浆基层或底楼基层,推荐必须检查其水分含量。

4,使用鑫大地多功能界面剂后需达到表干状态,并且无积液方可进行自流平铺设。 六,施工

1,底涂已被基层吸收,达表干状态时(底涂施工后2-6小时),开始自流平施工。 2,在容器中加入6-6.5升清水
(注重强度)或6.5-7升清水(注重涂布率),然后慢慢加入一包25公斤的XDD117自流平,用搅拌机搅拌至
均匀无团的浆状,让其熟化约二分钟,再短暂搅拌一次,浆混合料倒出,均匀的铺开,用专用的齿口刮板批刮以
控制厚度。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。

3,在自流平初凝前,用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。

4,铺设施工间隔在10-15分钟以内为好,以使相接界线平整。 5,如施工中需要铺设多层自流平,在每层间需要
用鑫大地多功能界面剂进行底涂(前一层干燥24小时后),保证施工质量。

6,在非吸收性基层如瓷砖上铺设自流平时候,应铺设至少2毫米。 七,保护 本品含有水泥,与水反应时有强碱
性,避免与皮肤和眼睛接触,不慎与皮肤或眼睛接触后,立即用水充分冲洗。完全固化后对健康和生态没有
危害。 八,注意事项 1,本品在运输,储存中应严格防雨防潮。施工温度不得低于5 。

2,请不要将鑫大地牌自流平和其他品牌的自流平混合使用。

3,请不要将本产品用于长期潮湿的基层或户外。

医药级的要求,世界级的水准!

欢迎广大建材行业 and 外贸公司的朋友们来电咨询!新大地愿与你携手共进!

咨询热线: 13969166190 QQ: 157626423 张经理