

塑料相容剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 塑料相容剂 |
| 公司名称 | 威海华恩橡塑新材料有限公司 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:华恩 型号:631 99:99 |
| 公司地址 | 威海市张村镇长江街27号 |
| 联系电话 | 15966786709 |

产品详情

塑料相容剂

特性：

本品为马来酸酐接枝的ABS共混物，外观：淡黄色颗粒，接枝率：1.2%，熔融指数(200℃，5kg)：3g/10min。

用途：

1．PC与ABS共混合金的相容剂。

2．作为玻纤增强及矿物填充ABS、AS界面改性剂。马来酸酐接枝ABS赋予了ABS极性，只要添加少量的马来酸酐接枝ABS就可以大幅度提高ABS、AS与玻纤的结合力，使增强ABS、增强AS的拉伸强度、弯曲强度等明显提高。

表一：ABS树脂玻纤增强典型数据

项目 单位 ABS+GF30% ABS+GF30%+5%(KT-2)

拉伸强度 MPa 70 93

弯曲强度 MPa 100 114

悬臂梁冲击强度 KJ/m² 4 7.4

表二：PC/ABS合金典型数据

项目 单位 PC+ABS40% PC+ABS35%+5%(KT-2)

拉伸强度 MPa 46 61

弯曲强度 MPa 72 80

悬臂梁冲击强度 KJ/m² 13 16

注：上述数据为实验典型值，真实可靠。仅供参考，不作为正式质保承诺。

使用方法：

按比例与ABS、PC等树脂混合造粒。

包装及储运：

25Kg牛皮纸袋内衬塑料袋装，按非危险品，在干燥条件下储运，避日光、雨淋。