

供应优质4Cr13圆钢 规格齐全 可切割

产品名称	供应优质4Cr13圆钢 规格齐全 可切割
公司名称	杭州胜泽金属制品有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:东北特钢 型号:圆钢
公司地址	杭州经济技术开发区白杨街道经四支路138号2A205
联系电话	0571-88005630 18069827144

产品详情

杭州胜泽金属制品有限公司主营：

铝合金：7075 7050 7A04 7A09 6061 6063 6A02 6082 6600 5052 5056 5083 5086 5754
5A02 5A12 5A06 5A04 5A03 5A05 4032 3003 3004 3A21 2A12 2A11 2B12 2A13
2017 2024 2014 2A14 1100 1070 1060 1050 LY12 LY11 LY8 LY19 LC4 LD10
LF3 LF2 L5

不锈钢：201 202 301 304 303 303Cu 305 307Si 310S 316 316L 316Ti 316N 317L
321 309 309S 309Si 409 410 410L 430 430F 431 439 436 440B 440C 443 444
630 631 904L 2205 2207 2507 2520 1.4112 1.4122 1.4057 SUH3 F51 incoloy625
incoloy690 incoloy800 incoloy800H incoloy825 incoloy1600 9Cr18Mo 420J2 1cr5mo 9Cr18
9Cr18MoV 1Cr11MoV 1Cr12Mo 4Cr9si2 0Cr18Ni9Ti 0Cr25Ni20 1Cr17 7cr17 0Cr13 1Cr13
2cr13 3cr13 4Cr13 17-7Ph 00Cr18Ni10N 1cr17ni2 17-4PH 15-5PH 1Cr18Ni11Nb
0Cr18Ni12Mo2Ti 14Cr17Ni2 1Cr18Ni12 1Cr18Ni9 95Cr18Mo 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni14Mo2
4Cr10si2mo

模具钢：1.2311 1.2083 1.2344 1.2379 1.2316 2738 8402 8407 618 420 SLD B30
B30h D2 O2 S136 S136H 718 718H 718s H13 H21 H10 H11 SKD11 SKD12
SKD61 DC53 3Cr2W8V NAK80 7Cr7Mo2V2Si A2 DC11 D2 P20 Cr12Mo1V1
5Cr4Mo2W2VSi SKD6 4Cr3Mo3SiV 9CrWMn 3Cr17NiMo Cr12MoV Cr12

优特钢：8620 10# 20# 35# 45# 55# 70# A3 Q235B q245r Q345B Q345R Q390D
2CrNi3A 42CrMo 20CrNiMo S7 QT400-18 QT500-7 MN13 35crmo 35CrMnSi 35CrMnSiA
08F 15CrMoR 38CrMoAl 25Cr2MoVA s460mc 34CrNi3MoA 40CrMnMo SNC631
45CrNiMoVA 12Cr1MoVG 12CrNi3A 15CrMoG 12CrNi2 45CrNiMoV 35mn 6CrW2Si
SCM430 SCM415 1008 12CrMo 30CrMo 40CrNiMoA SK3 DC06 30Mn2 9cr2 15Mn
18Cr2Ni4W 18Cr2Ni4WA 15Cr GCr15 9cr2mo ST14 SA516-GR70 DC04 34CrNiMo6

20CrNi2Mo 20CrNi2MoA 40Cr NM450 NM400 NM400 NM360 NM500 Q460C
20Cr2Ni4 20Cr2Ni4A 15CrMo 12CrMoV 20CrNi3 20CrNi3A 17Cr2Ni2Mo 16MnCr5
40CrNi2MoA 30CrNi3 30CrMnSiNi2A 12Cr1MoV 25Cr2Mo1Va 12Cr1MoVR 30CrNi3Mo
20CrNi 20Cr 15CrNi6 20Cr2Ni4 SKS5 SKS8 SECCN5 42CrMo4 4340 T8A 20MnCr5
L3 bld SCM430 30CrNiMo8 SCM435 SK5 27simn T10 SK7 35simn 40MnB
30CrMo S22C SK85 SPCC 20Mn 9Cr2Mo 30CrMnTi 17CrNiMo6 35CrMoV

另经营各国进口模具钢：不锈钢、冷作钢、热作钢、塑模钢、高速钢等，日本系、瑞典系、德国系、奥地利系、美国系等各国精密模具钢，公司另备铣磨加工设备和代客热处理等业务，并配有完善的物流体系，江浙沪最快可实现当天到货，其他地区3天之内可送达！

联系电话：0571-88005630/88002130

传真：0571-88005130

QQ:691085527

公司网址：<https://www.hzszjs.com>

4Cr13不锈钢

不锈钢:4Cr13 标准:GB/T 1220-1992 特性及适用范围: 4Cr13 特性

淬火后比3Cr13硬度高一些、耐蚀性良好。

用作较高硬度及高耐磨性的热油泵、阀片、阀门轴承、医疗器械、弹簧等零件。 化学成份: 碳 C

:0.36~0.45 4Cr13不锈钢硅 Si: 0.60 锰 Mn: 0.80 硫 S: 0.030 磷 P: 0.035 铬 Cr:12.00~14.00 镍

Ni:允许含有 0.60

基本信息

中文名称

4Cr13不锈钢

标准

:GB/T 1220-1992

特性

淬火后比3Cr13硬度高一些、耐蚀性良

基本简介

不锈钢:4Cr13

标准:[GB/T1220-1992](#)

特性及适用范围:

4Cr13 特性 淬火后比3Cr13硬度高一些、耐蚀性良好。

用作较高硬度及高耐磨性的[热油泵](#)、阀片、阀门轴承、医疗器械、[弹簧](#)等零件。

化学成份:

碳 C :0.36~0.45[4Cr13不锈钢](#)硅 Si: 0.60

锰 Mn: 0.80

硫 S: 0.030

磷 P: 0.035

铬 Cr:12.00~14.00

镍 Ni:允许含有 0.60

力学性能:

硬度 :退火, 201HB;淬火[回火](#), 50HV

热处理规范及金相组织:

热处理规范:1)退火,800~900 缓冷或约750 快冷;2)淬火,1050~1100 油冷;3)回火,200~300 快冷。

金相组织:组织特征为马氏体型。

退火

一般退火采用780-800度,保温4-6小时,以 50度/小时,冷却到550度出炉空冷,等温退火采用700-800度保温2-4小时,然后再670-720度保温,保持2-4小时,以 50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷,退火硬度为241-197HB

4cr13不锈钢圆钢/规格20mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格25mm/库存40吨

4cr13不锈钢圆钢/规格30mm/库存50吨

4cr13不锈钢圆钢/规格35mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格40mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格50mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格60mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格70mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格80mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格90mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格100mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格120mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格130mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格150mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格160mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格180mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格200mm/库存30吨

4cr13不锈钢圆钢/规格220mm/库存30吨

