

702-98环氧树脂粘合胶

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 702-98环氧树脂粘合胶 |
| 公司名称 | 广州市银标贸易有限公司 |
| 价格 | 344.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:702-98 型号:702-98 67:23 |
| 公司地址 | 广州市番禺区钟村镇钟荣路1号致业科技中心A栋3楼 |
| 联系电话 | 020-23830403 13922125860 |

产品详情

702-98單組份環氧樹脂粘合膠

單組份環氧樹脂粘合膠

產品簡介:

ems 702-98是一種單組份,熱固化,觸變性糊狀環氧樹脂粘合膠. 它是一種適用於邦

定金屬和陶器的無陷坑粘合膠. 702-98具有優良的熱穩定性,防水,防潮及防溶劑性能,

同時具有抗高熱性. 使用電磁感應或紅外線加熱,不到35秒即可固化.

適用範圍:

永磁馬達和喇叭裝配 / 空調連接管和壓氣機 / 高溫結構邦定 / 過濾器端帽和邊縫裝配

物理特性:

標準顏色:

灰色
硬度: 84 shore d@ 25 ° c
密度: 1.41@
25 ° c
75 shore d@ 120 ° c
粘性: 700,000-900,000 cps @ 25 ° c
延伸率: > 1.5 %
壓流: 70-90
秒
沖擊強度: 0.36 ft lbs/in
抗垂流: 0.375 " -
0.420 " 熱膨脹係數: 5.72
x 10⁻⁵ in/in ° c
伸展強度: > 6,770
psi 玻璃轉化溫度:
148 ° c
抗拉剪切強度: > 3,200
psi
工作溫度: -40 -- 400 ° f
導熱性: (btu/hr/ft²/ ° f/ft) .231

固化程序:

120 ° c
150 ° c
175 ° c 電磁感應
10分鐘
2分鐘
1分鐘 25秒