

海虹老人牌环氧漆85531

产品名称	海虹老人牌环氧漆85531
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/30
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:老人牌环氧漆85531 颜色:红色
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧漆85531 基料: :85539 固化剂: :97531 概述: :
老人牌环氧漆85531是一种胺加成固化环氧涂料。固化后，形成坚韧、抗冲击、耐磨损的漆膜，本品在耐温性、抗机械冲击性、耐化学腐蚀和耐阴极腐蚀性方面具有非常优秀的性能，可用于管道外壁的保护。用途: : 用于新建工程，也可用于修补和维护。作为厚浆型自作底漆，主要用于在严酷的腐蚀环境下包括在长期浸泡的环境下钢铁管道内外壁的保护。老人牌环氧漆85531同时也是一种优秀的修补漆，可以在高达90 的温度下施涂于流水线上。使用温度: : 干燥 在水中(无温差) (最大耐温) 120 90 物理参数: 颜色/色号: : 红色/50890 漆面: : 有光 体积固含量: : 84 ± 1 % 理论涂布率: : 2.4米²/升(以350微米干膜计) 闪点: : 14 比重: : 1.7公斤/升 表干: : 2小时(20) 指触干: : 6小时(20) 完全固化: : 7天(20) 挥发性有机化合物含量(V.O.C.): : 175克/升 施工说明: 混合比例: : 基料85539: :固化剂97531 = 4: :1(体积比) 施工方法: : 无空气喷涂 稀释剂: : 08450 (最大用量): : 5 % 混合使用期: : 1小时(20) 喷孔: : 0.53-0.58毫米 喷出压力: : 25.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整。) 工具清洗: : 老人牌工具清洗剂99610 漆膜厚度: : 干膜: :350微米 湿膜: :425微米 重涂间隔: : 最小: :16小时(20) 最大: :5天(20)请详见备注。安全: :
小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。老人牌环氧漆85531 表面处理: : 喷砂达到ISO8501-1: :1988Sa2.5级标准，表面粗糙度相当于Rugotest标准的NO.3，BN10，或Keane-Tator比较板3.0G/S，或ISO比较板的中高粗糙度(G)。在喷砂前，用适当的清洁剂除去油脂等污物，用高压淡水冲洗掉盐份。施工条件: :
仅在清洁干燥的表面上施工，在露点以上施工以避免凝露。为了确保施工和固化得以正常进行，钢板温度必须高于5 ，油漆本身温度应该高于15 ，在20-30 之间施工可以获取最佳效果。
在狭窄空间施工应大量通风。在管道的油漆施工后，需立即向管道中鼓入干燥热风以移除溶剂蒸气和加速干燥进程。先涂油漆: : 无。加涂油漆: : 无，或按规定加涂。备注: : 重涂:

:所示重涂间隔数据仅在补涂厚度过低的漆膜时使用。如果超过最大重涂间隔，必须粗化表面以确保层间附着力。 声 明: :
本产品技术方面的参考标准和说明仅作为买方参考。本说明书的所有内容均译自英文版本，如有出入，以英文版本为准。 注 意: : 本品仅适用于专业用途。