

海虹老人牌环氧漆87540

产品名称	海虹老人牌环氧漆87540
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人 型号:87540 颜色:红色
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧漆87540 基料: :87549 固化剂: :97740 概述: :

老人牌环氧漆87540是一种胺加成固化、无溶剂型的环氧漆，固化后形成非常坚韧的漆膜。用途: : 1. 自作底漆厚浆涂料，用于在高温的恶劣腐蚀环境下，保护掩埋于地下的钢制管道、阀门以及相关设备。

2. 在管道中作为修补漆 本品符合阿拉伯-美国石油公司的技术标准APCS 113。(请详见备注) 使用温度: :

干燥环境下最大耐150 物理参数: 颜色/色号: : 红色/50700 漆面: : 有光 体积固体含量: : 100 %

理论涂布率: : 1.6米²/升(以漆膜厚度625微米为计) 闪点: : >66 比重: : 1.8公斤/升 指触干: :

45分钟(25)15分钟(50) 回填干燥时间: : 3小时(25) 挥发性有机化合物 含量(V.O.C.): : 0克/升

施工说明: 混合比例: : 基料87549: :固化剂97740 = 2: :1(体积比) 施工方法: :

双进料，无空气热喷涂设备，详见《施工指导》。 稀释剂 不需要稀释，详见《施工指导》。

混合使用期: : 3分钟(60) 工具清洗: : 老人牌工具清洗剂99610 漆膜厚度: : 干膜:

:625微米(请详见备注) 湿膜: :625微米 重涂间隔: : 最小: :1小时(请详见备注) 最大: :2天 安全:

小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考

《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂

蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防

火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处

施工，必须提供强力通风。老人牌环氧漆87540 表面处理: :

喷砂至少到Sa2.5级。建议表面粗糙度为Rz75-100微米，相当于Rugotest标准的NO.3 ， BN10、Keane-Tator比较板3.0(角砂/钢丸)或ISO比较板中等粗糙度(角砂)。在喷砂

前，用适当的清洁剂除去油脂等污物，用高压淡水冲洗掉盐份；喷砂后，仔细清理表面的灰尘和砂粒。

施工条件: : 仅在施工与固化得以正常进行的10 以上的温度条件下使用。仅在清洁干净的表面进

行施工，施工表面温度必须高于露点避免凝露。施工表面的温度最高不能高于100 ；

油漆自身的温度不得高于80 ；环境相对湿度最大不超过85 %。先涂油漆: : 无。加涂油漆: : 无。 备

注: : 漆膜厚度: :可根据使用目的和部位调整漆膜厚度，这将改变涂布率、干燥时间和重涂间 隔。

基材温度、成膜特性: :不考虑基材温度，成膜好坏主要取决于是否施工时能形成均一一

致的漆膜，而无针孔、干喷和其它不规则起突。 重涂:

:重涂间隔数据仅在补涂漆膜厚度过低时作参考之用。如果超过最大重涂间隔，必

须粗化表面来确保层间附着力。 声明: :

本产品技术方面的参考标准和说明仅作为买方参考。本中文产品说明书的所有内容和资料是从英文版本翻译过来的，如果有任何的争议或英文与中文版本之间的差异，都以英文版本为准。
注意:：本品仅适于专业用途。