

海虹老人牌环氧酯底漆13140 海虹老人底漆

产品名称	海虹老人牌环氧酯底漆13140 海虹老人底漆
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人 型号:13140 漆面:平光
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧酯底漆13140 概述: 老人牌环氧酯底漆13140是一种含磷酸锌防锈颜料的单组份快干改性环氧酯底漆。用途: 作为老人牌醇酸漆，氯化橡胶或丙烯酸漆的通用底漆，涂用在轻微至中等腐蚀大气环境下的钢材和金属表面。本品可减少维修时底漆的涂层数。使用温度: 最大(干燥状态): 140℃(或按照加涂的氯化橡胶或丙烯酸类漆面漆规定。)认证: 根据国际海事组织MSC61(67)决议，经丹麦、法国、西班牙权威机构认证本产品为“低火焰传播材料”。本品获得丹麦、法国、西班牙的EC型检测认证。物理参数: 颜色/色号: 浅灰色/12170 - 红色/51320 漆面: 平光 体积固体含量: 42±1 % 理论涂布率: 8.4米²/升(以50微米干膜计) 闪点: 30℃ 比重: 1.4公斤/升 表干: 约45分钟(20℃) 指触干: 约2小时(20℃) 挥发性有机化合物含量(V.O.C): 520克/升 施工说明: 施工方法: 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂/滚涂 稀释剂: 08080 08080 08080 (最大) (5%) (10%) (10%) 喷孔: 0.48-0.58毫米 喷出压力: 15.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整。) 工具清洗: 老人牌稀释剂08080。漆膜厚度: 干膜: 50微米(见备注) 湿膜: 125微米 重涂间隔: 见备注 安全: 小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。老人牌环氧酯底漆13140 表面处理: 新钢材: 建议喷砂至Sa2.5级标准。必要时可涂一层无锌或低锌车间底漆以临时保护喷砂后的表面。在最后喷涂前应彻底清理干净在储运和加工过程中被损坏的车间底漆以及沾污的部位。用本品补涂。光滑金属表面: 小心除去油脂和其它污染物。保养: 用适当的清洁剂去除油迹、滑脂。用(高压)淡水清除盐份和其它污物，用喷砂或动力工具清除所有锈迹和松散漆膜。磨平边角，扫除残留物，补涂至完整漆膜厚度。施工条件: 在干燥、清洁的表面使用本品，施工表面温度高于露点，避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间应提供足够的通风。加涂油漆: 可按规定加涂老人牌醇酸漆系列，氯化橡胶或丙烯酸漆系列。若加涂其它品种，请参阅备注。备注: 底材: 光滑金属表面和镀锌铁仅在轻微腐蚀环境下用作底材。

漆膜厚度:可根据使用目的和部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率、稀释量、干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为25-80微米。重涂:重涂间隔与以后暴露环境有关: (以50微米干膜计)

最小	最大	钢板温度	20°C	20°C	大气环境	大气环境	重涂油漆	轻度	中等	轻度	中等
老人牌醇酸漆系列 1) 1小时 2小时 无 3天 老人牌氯化橡胶或丙烯酸漆系列 2) 4小时 6小时 无											
无 1) 仅限溶于白节水的醇酸漆。 2) 仅限溶于芳香族溶剂的氯化橡胶或丙烯酸漆。											

如超过最大重涂间隔，应将底漆表面打磨粗糙再加涂以确保漆膜间的附着力。用环氧漆和聚氨酯漆重涂:可用老人牌环氧漆和聚氨酯漆重涂，但是其漆膜应尽量薄以避免漆膜“咬起”。在这种情况下，即本品用作“过渡涂层”时建议只涂干膜厚度为25微米的漆膜厚度。全面施涂前，应作小试以确保新旧漆膜完全配套。最小重涂间隔(20°C时)为48小时，无最大重涂间隔。声明: 本说明书的所有内容均译自英文版本，如有出入，以英文版本为准。注意: 在污染环境暴露后的重涂表面，应用高压淡水彻底清洗干净，任其自干。