

海虹老人牌环氧底漆15300 海虹老人防腐底漆

产品名称	海虹老人牌环氧底漆15300 海虹老人防腐底漆
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人 型号:15300 漆面:平光
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧底漆15300 基料: :15309 固化剂: :95040 概述: :

老人牌环氧底漆15300是一种含有磷酸锌防腐颜料的双组份环氧底漆,可形成坚硬、高效防锈的漆膜。

用途: :可作为集装箱配套中的底漆或中间漆,也可按配套要求作为通用环氧底漆。使用温度: :

干燥条件下在水中(无温差)(最大耐温) 140 35 认证: :

本品被“劳氏船级社”认可为焊接底漆。物理参数:颜色/色号: :红色/50890-灰色/12170 漆面: :平光

体积固体含量: : $51 \pm 1\%$ 理论涂布率: : 12.8米²/升(干膜厚度40微米) 闪点: : 26 比重: :

1.3公斤/升 表干: : 约1小时(20) 指触干: : 2-3小时(20) 完全固化: : 7天(20) 挥发性有机化合物

含量(V.O.C): : 445克/升 施工说明:混合比例: : 基料15309: :固化剂95040 = 4: :1(体积比) 施工方法: :

无空气喷涂 空气喷涂 刷涂 稀释剂: : 08450 08450 08450 (最大) 25 % 50 % 5 %

混合使用时间: : 8小时(20)(无空气喷涂) 8小时(20)(刷涂) 喷孔: : 0.53毫米 喷出压力: :

17.5兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整。) 工具清洗: : 老人牌工具清洗剂99610 漆膜厚度:

: 干膜: :40微米(见备注) 湿膜: :75微米: : 重涂间隔: : 见备注 安全:

小心使用本品,使用前和使用时,请注意包装以及罐上所有的安全标签,还应参考

《老人牌公司材料安全说明》,并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂

蒸气,避免油漆接触皮肤和眼睛,严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防

火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处

施工,必须提供强力通风。老人牌环氧底漆15300 表面处理: :

新钢材:喷砂达到Sa2.5,必要时可涂一层车间底漆以临时保护喷砂的表面。最后喷涂

前应彻底清理在贮运和加工过程中破损的车间底漆以及沾污的部位。再用本品修补。其它金属和轻合金:

:彻底清除油脂及盐份。扫砂金属表面以形成适当密度的粗糙表面。

维修和维护:用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污物,用动力工具

清理破损部位至St3级(局部修补)或用喷砂法清理至最小Sa2级,最好Sa2.5级。良好的

表面处理会改善老人牌环氧漆15300的性能。磨平边角,清除残余物,补涂至原漆膜厚

度。对点蚀表面,残留的盐分用高压淡水喷洗,湿喷砂清理,或干喷砂清理,用高压

淡水冲洗,干后再干喷砂一次。施工条件: :

仅在施工和固化得以正常进行的10 以上温度条件下使用本品。油漆本身的温度应在

15 或以上以取得良好的施工效果。在狭窄空间施工和干燥期间,应大量通风。表面

必须完全清洁、干燥，表面温度在露点以上以避免凝露。加涂油漆::

老人牌丙烯酸厚浆漆46370或按规定加涂。备注::颁发证书时，本品的编号为1530。耐候性/使用温度:

:本品在户外露天使用时，表面有粉化倾向。在高温条件下，受化学作用和机械作用，影响更为明显。

漆膜厚度::可依照使用的目的和区域修改漆膜厚度，但这会相应改变涂布率、干燥时

间、重涂间隔和稀释剂用量。干膜厚度正常范围为25-75微米。重涂::重涂间隔::

最小(主要与作为集装箱漆有关)::40微米厚的老人牌环氧底漆15300以特定的集装箱

漆、环氧、聚氨酯、丙烯酸以及氯化橡胶类漆加涂时，漆膜至少应有有20分钟的闪干时间。

最小重涂间隔只适用于强力通风、正确施工的情况，并且漆膜在完全干燥前不能与腐蚀性的介质接触。

最大::在无浸泡使用条件下，丙烯酸类或氯化橡胶类需要24小时重涂间隔，聚氨酯类需

要3天，环氧类无重涂间隔。

如果重涂间隔很长，为了保证漆膜间良好的附着力，漆膜表面必须是清洁的，必须用

合适的清洁剂和高压清水清除污物、油脂，清水冲去盐份。因长时间暴露而表面状况

变差的漆层必须除去。可用高压喷水代替以上几种清洗方法除去上述漆层。如有疑问

可向海虹公司咨询。为检查表面清洗的情况，可作局部试验。声明::

本中文产品说明书的所有内容和资料是从英文版本翻译过来的，如果有任何的争议或

英文与中文版本之间的差异，都以英文版本为准。注意::本品仅适于专业用途。