

海虹老人牌环氧富锌漆15350 海虹老人防腐底漆

产品名称	海虹老人牌环氧富锌漆15350 海虹老人防腐底漆
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人 型号:15350 漆面:平光
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧富锌漆15350 固化剂:95350 概述:

老人牌环氧富锌漆15350是一种双组份环氧富锌底漆,干膜具有高的锌含量。可形成坚硬、耐磨、耐候的漆膜。本品对局部破损区域可提供阴极保护。用途:: 1.

可作为环氧漆配套、乙烯漆配套和丙烯酸漆配套中的通用长效底漆,涂用于中等

至严重腐蚀环境下的钢材表面。 2. 可作为车间底漆和集装箱生产线用的底漆。使用温度::

干燥时最大180 (取决于加涂油漆) 认证:: 经“劳氏船级社”认可为焊接底漆。物理参数:

颜色/色号:: 灰色/19840 漆面:: 平光 体积固体含量:: $47 \pm 1\%$ 理论涂布率:: 11.8米²/升

(以40微米干膜计) 闪点:: 30 比重:: 2.6公斤/升 表面干:: 约0.3小时(20) 指触干::

约3/4小时(20) 完全固化:: 7天(20) 挥发性有机化合物含量(V.O.C):: 480克/升 施工说明: 混合比率:

: 基料15359:: 固化剂95350 = 4::1 (体积比) 施工方法:: 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂 稀释剂::

08450 08450 08450 (最大用量) 5% 15% 5% (见备注) 混合使用期:: 8小时(20) 喷孔::

0.43 - 0.53毫米 喷出压力:: 15.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考,实际操作时可以调整。) 工具清洗::

老人牌工具清洗剂99610 漆膜厚度:: 湿膜: 75微米 干膜: 40微米 (见备注) 重涂间隔:: 最小: 见备注 最大:

: 见备注 安全:: 小心使用本品,使用前和使用时,请注意包装以及罐上所有的安全标签,还应参考

《老人牌公司材料安全说明》,并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂

蒸气,避免油漆接触皮肤和眼睛,严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防

火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处

施工,必须提供强力通风。老人牌环氧富锌漆15350 表面处理::

用适当的清洁剂去除油、脂等污物。用高压淡水清洗掉盐迹和其它污物。喷砂至ISO 8501-1:

:1988中Sa2.5级,表面粗糙度相当于Rugotest No.3,BN10或Keane-Tator 比较板,3.0 G/S或ISO 比较板,

中等(G)。施工条件::

仅在施工和固化得以正常进行的10 以上的温度条件下使用,施工表面温度也必须高

于这个温度。油漆本身的温度应高于15 。为避免水汽凝结,须在干燥、洁净而温度

又高于露点的表面上施工。在狭窄处施工和干燥期间,应大量通风。加涂油漆:: 按规定加涂。备注:

注意:如果用作绝热高温设备时的防腐蚀保护漆,非常重要是在设备停机后的冷却

期间必须保证无湿气渗透到漆膜里面,这样可以避免设备再次升温是而造成的湿腐蚀。漆膜厚度::

根据使用目的和区域可以调整漆膜厚度,但是这将改变涂布率、稀释剂用量、干燥时

间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为15-50微米。重涂间隔:: 重涂间隔与以后暴露环境有关:
:参阅本品《施工指导》。若超过最大重涂间隔,应将底漆表面打磨粗糙以确保漆膜间的附着力。
在污染环境暴露后重涂前应用高压淡水彻底清洗表面,任其自干。另外,还应用硬刷
刷除锌蚀物(白锈)。声明:
本中文产品说明书的所有内容和资料是从英文版本翻译过来的,如果有任何的争议或
英文与中文版本之间的差异,都以英文版本为准。注意:: 本品仅适用于专业用途。