

# 中宝鼎手机柜厂家

产品名称	中宝鼎手机柜厂家
公司名称	烟台志邦家具有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:中宝鼎 型号:ZBD-0475
公司地址	烟台芝罘区幸福南路西付24号（鸿泰居家对面）
联系电话	0535-6805216 18553553512

## 产品详情

### 中宝鼎表面要求

#### 1、除油、去锈处理工艺:

工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物，其表面被水完全浸湿。

酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。

#### 2、磷化处理工艺:

磷化处理主要采用浸渍法进行。

磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。

磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸溶液作封闭处理。

工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。

#### 3、磷化膜外观:

磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

膜层厚度一般控制为5毫米。

磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品入库转入喷塑工序。

#### 4、静电喷塑技术工艺:

塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。

颜色要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。

检验标准:

- a、厚度:45-50微米 按磁性测厚仪
- b、附着力:2级 按gb-1720-79
- c、抗冲击:45-50kg/cm 按gb-1732-79
- d、光泽:>85% 按gb-1734-79
- e、外观:没有明显流痕、渍痕、气泡。