

透明灌封胶饰品胶

产品名称	透明灌封胶饰品胶
公司名称	东莞市业益电子材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:业益 型号:500AB 颜色:透明
公司地址	东莞市横沥镇下车岗聚龙路8号
联系电话	0769-83370370 13553894760

产品详情

常温固化透明灌封胶

主剂500A-362 固化剂 500B-362

【产品特点】

本品为透明常温固化电子灌封胶，粘度低、流动性好、容易渗透进产品的间隙中；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化后无气泡、表面平整、有很好的光泽、硬度高；

固化物耐酸碱性能好，防潮防水防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。

【适用范围】

凡需要灌注密封、封装保护、绝缘防潮的电子类或其它类产品均可使用；

广泛应用于变压器、LED 模组、电源模块、防水灯饰、鞋灯、负离子发生器、水族水泵、点火线圈、电子控制器及其它电子元器件的灌封；

不适用于有弹性或软质外壳类产品的灌封。

【外观及物性】

型 号	500A-362	500B-362
颜 色	透明液体	透明液体
比 重	1.09g/cm ³	1.03g/cm ³

粘 度 25

1200-1800cps

20-40cps

保存期限 25

6 个月

6 个月

【使用方法】

配 比：A : B = 3 : 1 (重量比)

可使用时间： 25 × 20-30 分钟

固化 条件： 25 × 6-8 小时或 60 × 1 小时

要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免

固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。

【注意事项】

本品在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升，并会放出部分热量；

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

可使用时间：是指在 25 条件下，100g 混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先少量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【固化后特性】

产品特性

单位

数值

硬 度

Shore D

78~83

弯曲强度

Kg/mm²

14~15

抗拉强度

Kg/mm²

12~13

抗压强度

Kg/mm²

20~22

吸水率 25

%24 小时

0.1

诱电率

1Khz

3.75

冲击强度

Kg/mm²/cm²

8.5

体积电阻 25

Ohm-cm

0.35×10^{15}

表面电阻 25

Ohm

0.2×10^{14}

耐电压 25

Kv/mm

15~17

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组 15kg，其中包含主剂 10kg/桶、固化剂5kg/桶。

注：以上性能数据为该产品于混合量 30 克、湿度 70%、温度 25 时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时均能达到以上全部数值。敬请客户使用时，以实测数据为准。