

# PC与ABS合金 AC3100 台湾化纤

产品名称	PC与ABS合金 AC3100 台湾化纤
公司名称	东莞市邦健塑胶原料有限公司
价格	.20/KG
规格参数	品牌:台湾化纤 型号: AC3100
公司地址	东莞市樟木头塑胶商务中心7栋62-63号
联系电话	0769-89974546 15019989595

## 产品详情

特性备注：无卤 超高耐冲击性，高耐热性，一般成型

????? ??:1.18 g/cm3 ?????:950 MPa ?????:28000 MPa ??????:90 ?

台化 Formosa Chemical TAIRILOY PC/ABS AC3100产品描述

材料标示>PC/ABS-V0< 颜色本色/Natural UL档案号E162823 材料形状颗粒状/Pellet  
加工方式注射成型/Injection molding

测试单位转换:

MPa kgf/cm<sup>2</sup> psi

物理性能条件测试标准数据单位 比重ASTM D7921.18g/cm<sup>3</sup> 收缩率MD2.0mmASTM D9950.50%  
熔融流动指数240 / 5.0KgASTM D123822g/10min 硬度条件测试标准数据单位 洛氏硬度ASTM D785118R  
机械性能条件测试标准数据单位 拉伸强度23 ° CASTM D63861.8MPa 弯曲强度23 ° CASTM D79094MPa  
弯曲模量23 ° CASTM D7902750MPa 悬壁梁无缺口冲击强度23 ° CASTM D256590J/m  
热性能条件测试标准数据单位 热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D64890 ° C  
阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级ALL ColorUL-941.20mmV-0 防火等级ALL ColorUL-941.50mmV-0  
防火等级ALL ColorUL-942.30mmV-0,5VA 防火等级ALL ColorUL-943.00mmV-0,5VA

注塑成型条件条件建议值单位 干燥温度60-90 ° C 干燥时间2.0-8.0Hr 建议水份含量 $\leq$ 0.20%  
料筒后部温度220-250 ° C 料筒中部温度230-260 ° C 料筒前部温度240-270 ° C 喷嘴温度250-280 ° C  
模具温度40-100 ° C