

铁氟龙高温胶带AGF-100FR

产品名称	铁氟龙高温胶带AGF-100FR
公司名称	东莞市织田电子科技有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	品牌:中兴化成 型号:AGF-100FR 规格:0.13*13*10
公司地址	东莞市大岭山镇振华工业区
联系电话	0769-82786869 18028299566

产品详情

AGF-100 FR系列

在氟树脂玻璃布表面上涂布了聚烃硅氧类型的压力感觉粘着剂的制品。

用途

热封条机、真空包装机的隔离物、电动高温节烟覆盖物等等

特长

最高使用温度+200度

尺寸安定性很优秀。

皮带表面的非粘着性、分离性、滑动性、耐化学药品性都很优秀。

电流绝缘性很优秀。

一般尺寸表平均厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450	10
0.15	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100	10

一般特性表制品号码	, 150, 200, 250, 300, 450		, 150, 200, 250, 300, 450		粘着力 180 ° 绝缘破坏电 剥离 (N/25m压只是基材 m) (kV)
	平均厚度 (m)	拉伸强度 (N /25mm)	伸展 (%)		
0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100	10			
0.30	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100	10			
AGF-100 FR	0.13	360			9 6
	0.15	780			13 5
	0.18	540			11 6
	0.30	1220			14 6
AGF-100A	0.13	360			10 6
AGF-500-3	0.13	400			11 5
AGF-500-6	0.18	730			13 5
AGB-100	0.13	400			11
	0.18	730			13
AGB-500-6	0.18	730			13
ASF-110 FR	0.08	70	180		7 10
	0.13	160	180		8 15
	0.18	250	180		9 18
	0.23	340	180		10 21
ASF-115	0.08	100	120		8 10
ASF-116T FR	0.04	40	110		3 5
ASF-118A FR	0.10	220	70		7 10
API-114A FR	0.06	150	25		5 7
	0.08	290	40		5 10
AUE-112B	0.30	400	360		10 25
试验方法 *	-	JIS-L-1096	JIS-L-1096		JIS-C-2107 JIS-C-2107

上列图标的数值是测定值，不是规格值。*拉伸强度,伸展率试验的试验方法。ASF-110FR、ASF-115、ASF-116T FR、ASF-118A FR、AUE-112B : JIS-K-7137-2、API-114A FR : JIS-C-2107