

# 高仿AGF-100FR铁氟龙胶带

产品名称	高仿AGF-100FR铁氟龙胶带
公司名称	东莞市织田电子科技有限公司
价格	15.00/卷
规格参数	品牌:中兴化成 型号:AGF-100FR 规格:0.13*13*10
公司地址	东莞市大岭山镇振华工业区
联系电话	0769-82786869 18028299566

## 产品详情

### AGF-100 FR系列

在氟树脂玻璃布表面上涂布了聚烃硅氧类型的压力感觉粘着剂的制品。

### 用途

热封条机、真空包装机的隔离物、电动高温节烟覆盖物等等

### 特长

最高使用温度+200度 尺寸安定性很优秀。  
皮带表面的非粘着性、分离性、滑动性、耐化学药品性都很优秀。 电流绝缘性很优秀。

### 一般尺寸表

平均厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
0.13	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 1	10
	50, 200, 250, 300, 450	
0.15	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 1	10
	50, 200, 250, 300, 450	
0.18	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 1	10
	50, 200, 250, 300, 450	
0.30	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 1	10
	50, 200, 250, 300, 450	

### 一般特性表

制品号码	平均厚度 (mm)	拉伸强度 (N/25mm)	伸展 (%)	粘着力 180°剥离 (N/25mm)	绝缘破坏电压 只是基材 (kV)
AGF-100 FR	0.13	360		9	6
	0.15	780		13	5
	0.18	540		11	6
	0.30	1220		14	6
AGF-100A	0.13	360		10	6
AGF-500-3	0.13	400		11	5
AGF-500-6	0.18	730		13	5
AGB-100	0.13	400		11	
	0.18	730		13	
AGB-500-6	0.18	730		13	
ASF-110 FR	0.08	70	180	7	10
	0.13	160	180	8	15
	0.18	250	180	9	18
	0.23	340	180	10	21
ASF-115	0.08	100	120	8	10
ASF-116T FR	0.04	40	110	3	5
ASF-118A FR	0.10	220	70	7	10
API-114A FR	0.06	150	25	5	7
	0.08	290	40	5	10
AUE-112B	0.30	400	360	10	25

试验方法 *	-	JIS-L-1096	JIS-L-1096	JIS-C-2107	JIS-C-2107
--------	---	------------	------------	------------	------------

上列图标数值是测定值，不是规格值。 \*拉伸强度,伸展率试验的试验方法。

ASF-110FR、ASF-115、ASF-116T FR、ASF-118A FR、AUE-112B : JIS-K-7137-2、API-114A FR : JIS-C-2107