

聚合物抗裂抹面砂浆 外墙保温隔热抗风压砂浆

产品名称	聚合物抗裂抹面砂浆 外墙保温隔热抗风压砂浆
公司名称	重庆振硕科技有限公司
价格	30.00/袋
规格参数	品牌:高和 型号:GH
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-1号
联系电话	18875227026

产品详情

砂浆产品特点

- 1、耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。
- 2、强度高，抹灰操作性好。
- 3、与原混凝土结构的粘结性能良好。
- 4、无收缩，基本不会产生裂缝。

、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化合防止混凝土内部钢筋的腐蚀。

- 6、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。
- 7、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

砂浆适用范围

- 1、混凝土构筑物加固抹灰。
- 2、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。
- 3、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

砂浆物理性能指标

--	--	--

检测项目		性能指标	检测结果
抗折强度 (Mpa) 28d		6.0	6.1
抗压强度 (Mpa)	7d	---	21.5
	> 2Q28d		35
中性化抵抗性 (mm) 528d			2.0
粘结强度 (Mpa) > 1	常温常态28d		1.8
	冷热反复28d		1.5
透水量 (g)	< 20		18
24h吸水量 (g/m ²) < 1000			625
吸水系数 (kg/cm ² < 1005)			0.4

注： 推荐参考用量：1700kg/立方

砂浆使用方法

- 1、按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。
- 2、取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。
- 3、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。
- 4、每次配料宜在2小时内完成。
- 5、环境温度过于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下暴晒失水。

砂浆包装贮存

- 1、本品包装规格为40kg/袋。
- 2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。
- 3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货物贮存运输。

砂浆郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。