

# 阻燃电子黄胶 UL认证黄胶 电子喇叭胶

产品名称	阻燃电子黄胶 UL认证黄胶 电子喇叭胶
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深华益 型号:1603 规格:3KG
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

## 产品详情

1603进一步提高了以前产品的电性能和热阻，它是一种由氯丁二稀组成的符合UL 94V-0标准的高阻燃级别胶水.它在常温下就能进行粘接,只要施加小小的压制它就会表现出很强的粘接力。

### 一、特性

- 1) 已通过UL认证，符合UL 94V-0标准
- 2) 它具有较高的触变性，很难在没有压制的情况下工作，不过只需很小的压力就够了，因为这样具有填充和密封的效果
- 3) 它对比普通的氯丁二稀而言具有更好的电性能
- 4) 它具有良好的可使用性，拉丝现象少，不松垂，可用宇于各种胶接

### 3、应用

- 1) 用于密封、粘接和固定，起到绝缘、挡灰、振动试验和固定电子电器部件的作用.
- 2) 将零散部件固定在印制电路板上，在焊接过程中将大部分固定阻制其移动.
- 3) - 般用于粘接金属、玻璃、塑料、橡胶、木料等材质

### 4、胶水属性

- 1) 由于1603含有溶剂，在涂到粘接层面前应将其提前敞开大约三分钟让溶剂兄有 - 定程度的挥发。

### 5、注意事项

- 1) 注意空气流通防火
- 2) 不使用时注意必须盖上罐盖
- 3) 在清洗器具和稀释时请用甲苯溶剂

## 二、规格

- 1) 主要成分：氯丁二稀橡胶
- 2) 颜色：淡黄色
- 3) 固体含量：44~48
- 4) 粘度：35,000~38,000 cps以上 (25 ° C)
- 5) 比重：1.03~1.07
- 6) 闪点：-17.2 ° C
- 7) 燃点：268 ° C
- 8) 耐温：120 ° C
- 9) 贮藏期：6个月
- 10) 干燥时间 (室温0.1mm厚湿度60~70%)：3~5分钟
- 11) 耐压：20KV (1.6mmMIN FILM)
- 12) 包装规格：3Kg/罐 18Kg/箱 18Kg/罐