

PA66法国罗地亚A216V30

产品名称	PA66法国罗地亚A216V30
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A216V30 规格:25千克/包
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线：18128015760或0769-87120762刘生

QQ:283780869或者加微信号18128015760 邮箱：liuhua@aoyasujiao.com

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十 价格：请电议或面议

PA66法国罗地亚A216V30物性表，PA66法国罗地亚A216V30价格等等，请来电咨询 索尔维 Solvay

TECHNYL PA66 A 216 V30 Natural 产品描述 材料标示>PA66-GF30%< 颜色本色/Natural 灰色/Gray

黑色/Black UL档案号E44716 用途食品接触应用 材料特性热和机械性能之间的完美结合

材料形状颗粒状/Pellet 加工方式注射成型/Injection molding 测试单位转换: MPa kgf/cm² psi

物理性能条件测试标准数据单位 比重ISO 11831.37g/cm³ 收缩率MDISO 294-40.50%

收缩率TDISO 294-40.80% 吸水性(23 ° C, 24 hr)ISO 620.80%

机械性能条件测试标准数据(常态)数据(湿态)单位 拉伸强度断裂,23 ° CISO 527-2190135MPa

断裂伸长率23 ° CISO 527-23.04.0% 拉伸模量23 ° CISO 527-2100007500MPa 简支梁缺口冲击强度23 ° CISO

179/1eA1216kJ/m² 简支梁无缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eU8090kJ/m² 悬壁梁缺口冲击强度23 ° CISO

180/1A11.016.0kJ/m² 热性能条件测试标准数据单位 热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af255 ° C

熔点ISO 11357263 ° C 电气性能条件测试标准数据单位 体积电阻IEC 600931.0E+13 .cm 绝缘强度IEC

60243-122KV/mm 介电常数IEC 602503.75 耗散因数IEC 602500.010 相对漏电起痕指数IEC 60112500V

相对漏电起痕指数IEC 60112600V 阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级ALL ColorUL-940.75mmHB

防火等级ALL ColorUL-941.50mmHB 防火等级ALL ColorUL-943.00mmHB 注塑成型条件条件建议值单位

干燥温度70-80 ° C 干燥时间4.0-12Hr 建议水份含量<=0.20% 料筒后部温度250-280 ° C

料筒中部温度260-290 ° C 料筒前部温度270-300 ° C 喷嘴温度270-310 ° C 模具温度60-140 ° C