无溶剂单组分水分硬化型弹性粘接剂热熔胶806

产品名称	无溶剂单组分水分硬化型弹性粘接剂热熔胶806
公司名称	东莞市特而固化工材料有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:特而固 型号:TRG806
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头振安中路318号9楼901室
联系电话	0769-81153581 13925793720

产品详情

产品简介

t-glue trg806 是无溶剂系单组分水分硬化型弹性粘接剂。以含有甲硅烷基的特

殊聚合物为主成分，和空气中的微量水份反应硬化。

改性硅胶，3分钟快速表干。

产品特色

(1)无溶剂，环保制品。

(2)气味低。

(3)单组分，速固化。

(4)不需要光・热的硬化设备。

(5)具有初期粘接性，不需要临时固定。

(6)由于是弹性粘接剂，所以剥离强度、耐振动・冲击的应力良好，对特殊材料

的粘接性也非常良好。

(7)对金属、工程塑料、橡胶、木材、无机材料等广泛的材料具有良好的粘接力。

(8)高触变性，垂直面涂布时不易垂落。

产品特长

· 无溶剂，没有臭气，环保制品。

· 单组分，速硬化。

· 不需要光 · 热的硬化设备。

· 具有初期粘接性，不需要临时固定。

· 由于是弹性粘接剂，所以剥离强度、耐振动 · 冲击的应力缓和性良好，对特殊

材料的粘接性也非常良好。

· 硬化物透明，挤出部分也不影响外观。

主要用途

· 各种材料的粘接（万能胶）、密封、注型、灌封。

特性

性状

试验项目单位特性值试验方法备注

外观－透明 3ts-201-02

主成分－

甲硅烷基的特殊

聚合物

-

粘度 pa · s 100 3ts-210-02

不挥发成分

% 98 3ts-217-02 80℃×2h

比重－ 1.31 3ts-213-02

硬化物特性（23℃×50%rh×7 日硬化）

试验项目单位特性值试验方法备注

剪切强度 mpa(kgf/cm2) 4.1(42) 3ts-320-01

伸缩率 % 200 3ts-320-01

硬度 a55 3ts-215-01

储存条件

为防止变质或异物混入，要装好盖子，避免日光直射、温度在 10-25℃的暗处保存。

保质期 1 年。

说明

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。