

热塑性丙烯酸体通用防酒精塑料电子产品底漆涂装

产品名称	热塑性丙烯酸体通用防酒精塑料电子产品底漆涂装
公司名称	东莞市特而固化工材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:特而固 型号:TDS
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头振安中路318号9楼901室
联系电话	0769-81153581 13925793720

产品详情

特而固化工材料有限公司

产品规格书 (TDS)

热塑性丙烯酸体系通用防酒精塑料不可雕底漆

产品编号 CT--系列

稀释剂 S-9399、

以ABS、PS、HIPS、PC等制成的塑胶工件，如汽车内饰按键，机箱塑胶外壳、标牌、挡板、键盘、鼠标等底漆涂装

硬度佳、附着力优、干燥迅速，耐醇性好、耐磨耗、施工简单方便、对塑胶表面具有保色保光性与优异的耐老化保

基料进口丙烯酸树脂、无毒颜料

颜色以金属银粉和色漆，具体参照客户样板

漆膜性能 湿膜24小时后完全干透，可进行性能测试评估

光泽	根据客户样板而定（60 光泽计）	(GB/T 1
硬度	HB（德国铅笔）	(GB/T 67
附着力	100%（百格法）	(GB/T 1
耐酒精	99%酒精 > 70次/500g不露底 95%酒精点滴不发白	(SS-00208 S
耐磨损	1.65KgSONY专用橡皮，来回擦拭65次不露底	(GB/T 17
耐冷热性	-20 ~ 70 48小时 通过	(GB/T 1

施工建议

- 1、干燥条件：60 × 30min (GB/T 1728-79)
- 2、稀释比（体积比）：油漆：稀释剂 = 1：2 ~ 2.5
- 3、喷涂粘度：以9秒为佳（岩田2#杯）具体依情况而定 (GB/T 1723-93)
- 4、喷涂气压：4 ~ 7Kg/cm²压缩无水空气
- 5、施工方法：以手工喷涂为主，兼有机械喷涂
- 6、表面处理：塑胶底材必须完全清洁，一般用白电油进行清理，以除去表面油污或脏物。

包装标准 油漆：4L或20L装 稀释剂：18L或200L装

1、未稀释保存期一年，超过储存期限，经检验合格仍可使用。

2、稀释后尽快使用，不宜存放过久，且密封保存为宜。

3、儲存溫度5~27 為宜，乾燥、通風陰涼處放置。

備 注 本公司所生產之產品都禁止使用1級環境管理物質